

Tuotekuvaus:	HEMPEL UNDERWATER PRIMER 26030 on nopeasti kuivuva vedenalainen pohjamaali, joka sisältää alumiinihiutaleita. Voidaan käyttää eristemaalina vanhan antifouling-maalin päällä tai tartuntamaalina epoksipohjamaalatun pinnan päällä ennen antifouling-maalin levittämistä.
Suosittelava käyttö:	Voidaan käyttää lasikuitu-, puu- ja teräspinoilla. Soveltuu käytettäväksi kaikilla vesilinjan alapuolisilla alueilla kölit mukaan luettuina.
Saatavuus:	Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.
TEKNISET TIEDOT:	
Sävynumero/Sävy:	19000 / Alumiini
Kiiltoaste:	Himmeä
Kuiva-aine pitoisuus, %:	39 ± 1
Teoreettinen riittoisuus:	7.8 m ² /l [312.8 sq.ft./US gallon] - 50 mikronia/2 mils
Leimahduspiste:	35 °C [95 °F]
Ominaispaino:	1.1 kg/litra [9.6 lbs/US gallona]
Kosketuskuiva:	3 tuntia 20°C/68°F 6 tuntia 10°C/50°F
VOC-pitoisuus:	476 g/l [3.9 lbs/US gallona]
Säilymis aika:	5 vuotta
	<i>Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.</i>
KÄYTTÖOHJEET:	
Levitysmenetelmä:	Sivellin/Tela/Maalaustyyny/Ruisku
Ohenne (enintään, til.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Sivellin/Tela/Maalaustyyny): maks. 20%. HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Ruisku): maks. 15-20%
Suosittelu suutin:	0.018 - 0.021 "
Suutinpaine:	200 bar [2900 psi] (Korkeapaineruiskuarvot ovat ohjeellisia ja riippuvat säädöistä)
Välineiden puhdistus:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Kalvonpaksuus, kuiva:	50 mikronia [2 mils]
kalvonpaksuus, märkä:	125 mikronia [5 mils]
Ylimaalaus aika, vähintään:	3 tuntia 20°C/68°F 6 tuntia 10°C/50°F
Ylimaalaus aika, enintään:	Ei mitään
Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	<p>Esikäsitteily: Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista sopivalla puhdistusaineella. Huuhtelevä pinta makealla vedellä. Anna pinnan kuivua.</p> <p>Maalaamaton pinta: Lasikuitu: Hio pinta ja poista pölyt. Uusi puu: Hio pinta ja poista pölyt. Tiivistä kuiva ja puhdas pinta soveltuvalla puun huokoslakalla. Teräs: Poista suola ja muut epäpuhtaudet puhdistamalla (korkeapaineisella) makealla vedellä. Poista kaikki ruoste ja irtomateriaali suihkupuhdistuksella tai teräsharjauksella. Poista pöly.</p> <p>Pohjustus: Levitä määritelty HEMPEL'in epoksipohjamaali.</p> <p>Aiemmin käsitelty pinta: Hio, puhdista ja kuivaa pinta..</p>
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	<p>Maalaus: Paikkamaalaa paljaat kohdat täyteen kalvopaksuuteen, kun pinta on näkyvästi kuivunut.</p> <p>Aiemmin käsitelty pinta: Käytettäessä eriste- tai tartuntamaalina levitä 1 kerros tuotetta. Aiemmin pohjamaalattu pinta: Kun aiemmin levitetty epoksipohjamaali on vielä tahmeaa, levitä 1 kerros tuotetta tartuntamaaliksi. Puu: Levitä ensin kerros tuotetta, joka on ohennettu ohjeiden mukaisella ohenteella HEMPEL'S THINNER: maks. 20%. Maalaa tuotetta lopuksi 2 kerrosta. Lisää tarvittaessa ohennetta.. Ylimaalaa halutulla antifouling-maalilla.</p>
MAALAUSOLOSUHTEET :	Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Puun kosteuspuiteisuus ei saa olla yli: 16%. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.
SUOSITELTU PUHDISTUSAINET :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	HEMPEL'S SEALER 05991 (uudelle puulle), HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
SEURAAVA MAALIKERROS:	HEMPEL'S ANTIFOULING
Huomautuksia	
Sekoitus:	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä..
Kalvonpaksuudet/ohennus:	Voidaan eritellä muuhun kalvonpaksuuteen kuin esitetty käyttötarkoituksen ja -alueen mukaan. Tämä vaikuttaa riittävyyteen ja voi vaikuttaa kuivumisaikaan ja ylimaalausväliin. Varmista oikea kalvon paksuus ohentamalla mahdollisimman vähän. Ohenteen määrä riippuu maalausolosuhteista: lämpötilasta, ilmanvaihdosta ja pinnasta.
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Ylimaalaus:	Ylimaalausselle ei ole määritetty enimmäisaikarajaa, mutta jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtelevä pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.
Huom:	HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S

2603019000

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.