

<b>Charakterystyka:</b>	HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 to szybkoschnący podkład do stosowania pod linią wody, zawierający płatki aluminium. Do stosowania jako uszczelnienie starej powłoki przeciwpiorostowej lub jako powłoka wiążąca, nakładana na podkład epoksydowy przed nałożeniem powłoki przeciwpiorostowej.
<b>Zalecane użycie:</b>	Do stosowania na powierzchnie z włókna szklanego, drewna i stali. Do stosowania na wszystkie powierzchnie pod linią wody, włączając kile.
<b>Dostępność:</b>	Wymaga potwierdzenia.
<b>DANE FIZYKOCHEMICZNE:</b>	
Kolory/ nr koloru:	19000 / Aluminium
Połysk powłoki:	Matowa
Części stałe, % obj.:	39 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosi:	7.8 m <sup>2</sup> /dm <sup>3</sup> [312.8 sq.ft./US gallon] - 50 mikronów/2 milicale
Temperatura zapłonu:	35 °C [95 °F]
Gęstość:	1.1 kg/dm <sup>3</sup> [9.6 funty/galon USA]
Sucha na dotyk:	3 godzina/godzin 20°C. 6 godzina/godzin 10°C/50°F.
Zawartość L.Z.O.:	476 g/l [3.9 funty/galon USA]
Czas składowania:	5 lat(a)
<i>Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPLA.</i>	
<b>SPOSÓB APLIKACJI:</b>	
Metoda nakładania:	Pędzel/Walek/Podkładka malarska/Natrysk
Rozcieńczalnik (max. obj.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pędzel/Walek/Podkładka malarska): maks.. 20%. HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Natrysk): maks.. 15-20%
Średnica dyszy:	0.018 - 0.021 "
Ciśnienie w dyszy:	200 bar [2900 psi] (Dane dotyczące natrysku bezpowietrznego podane są orientacyjnie i mogą ulec korekcie)
Czyszczenie narzędzi:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111
Grubość powłoki (DFT):	50 µm [2 mils]
Grubość warstwy (WFT):	125 µm [5 mils]
Czas do nałożenia następnej warstwy, min:	3 godzina/godzin 20°C. 6 godzina/godzin 10°C/50°F.
Czas do nałożenia następnej warstwy, max:	Brak
<b>Warunki BiHP:</b>	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<b>Preparat:</b> Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste, suche i niezaolejone. Oczyszczyć odpowiednim detergentem. Spłukać powierzchnię czystą wodą. Począć do wyschnięcia powierzchni. <b>Powierzchnia bez powłoki:</b> <b>Włókno szklane:</b> Przeszlifować i usunąć pył. <b>Świeże drewno:</b> Przeszlifować i usunąć pył. Uszczelnić suchą, czystą powierzchnię odpowiednim środkiem uszczelniającym do drewna. <b>Stal:</b> Sole i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez zmycie wodą wodociągową pod wysokim ciśnieniem. Usunąć całą rdzę i luźny materiał poprzez oczyszczanie strumieniowo-ścierne lub czyszczenie narzędziem elektrycznym. Powierzchnię odkurzyć. <b>Powlekanie:</b> <b>Nałożyć określony podkład epoksydowy HEMPEL.</b> <b>Upřednio pokryta powierzchnia:</b> Przeszlifować, oczyścić i osuszyć powierzchnię
NAKLADANIE PRODUKTU:	<b>Metoda:</b> Wykonać zaprawki dla uzyskania pełnej grubości powłoki. <b>Upřednio pokryta powierzchnia:</b> Na koniec nałożyć jedną warstwę produktu jako powłokę uszczelniającą lub wiążącą. <b>Powierzchnia upřednio pokryta podkładem:</b> Gdy upřednio nałożona powłoka podkładu epoksydowego jest jeszcze lepka, nałożyć warstwę produktu jako powłokę wiążącą. <b>Drewno:</b> Nałożyć pierwszą powłokę produktu rozcieńczonego za pomocą HEMPEL'S THINNER: maks.. 20%. Na koniec nałożyć 2 powłoki produktu. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnika, aby ułatwić aplikację. Możliwość pokrycia wybraną farbą antyporostową.
WARUNKI APLIKACJI :	W momencie aplikacji powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać: 16%. Nie stosować przy bezpośrednim świetle słonecznym. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania powłok.
ZALECANY DETERGENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
POWŁOKA POPRZEDNIA:	HEMPEL'S SEALER 05991 (do świeżego drewna), HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
POWŁOKA NASTĘPNA:	HEMPEL'S ANTIFOULING
Uwagi	
Mieszanie:	Wymieszać dokładnie przed użyciem
Grubość powłok/ rozcieńczanie:	Może zostać określona inna grubość warstwy niż wskazana w zależności od przeznaczenia i obszaru użycia. Spowoduje to zmianę wydajności oraz może wpłynąć na czas schnięcia i interwał ponownego nakładania powłoki. Należy kontynuować rozcieńczanie do minimum, aby zapewnić uzyskanie odpowiedniej grubości warstwy. Ilość rozcieńczalnika jest zależna od warunków aplikacji: temperatury, wentylacji i podłoża.
Warunki przechowywania:	Należy unikać wystawienia produktu na działanie powietrza i wysokich temperatur. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Nakładanie kolejnych warstw:	Brak maksymalnego czasu przerwy do nakładania następnej powłoki, ale jeśli powierzchnia została zanieczyszczona olejami lub innymi zanieczyszczeniami, należy użyć odpowiedniego detergentu, spłukać powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.
Uwaga:	<b>HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030</b>
Wydany przez:	HEMPEL A/S

2603019000

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.

Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach" dostępnych na stronie [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakterystyki produktu przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawdziwość w warunkach rzeczywistych dowolnego zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.

Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawcy wyłączają, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzekają się wszelkich roszczeń wiążących się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniechanie, z wyjątkiem zakresu przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrócie lub przekazany w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.