

Hempel's Wax TecCel

Produktegenskaber

Beskrivelse

Hempel's Wax TecCel er en præmie højtydende flydende voks med TecCel-teknologi, som giver en langvarig og dyb blank finish med fremragende beskyttelse.

Anbefalet brug

Til brug på gelcoat, malede og lakerede overflader efter polering med Hempel's Custom Marine Polish.

Velegnet til både manuel og maskinel brug.

Egenskaber

- Forms a long lasting hard wax surface.
- Efterlader en vandafvisende overflade, der er nem at rengøre og har langvarig beskyttelse.

Produktsikkerhed

Flammepunkt 61°C [142°F]

VOC-indhold

Lovgivning	Værdi
EU	215 g/L [1,79 lb/US gal]

I henhold til specifik lovgivning - se nærmere oplysninger i forklarende noter på Hempels websted Hempel.com eller på dit lokale Hempel-websted.

Håndtering

Håndter forsigtigt. Læs sikkerhedsanmærkningen på emballage og beholdere før og under brug og følg alle lokale og nationale sikkerhedsforskrifter. Læs altid produktets sikkerhedsdatablad(e) sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

69034

Standardfarve / kode

- 98880

- 98880

Volumen tørstof

19 ± 2%

Vægtfylde

1 kg/L [8 lb/US gal]

Forbehandling

Renhed

- Rengør med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

Vedligeholdelse og reparation

- Nedbrudte overflader: Oprisk glans og farve med Hempel's Rubbing Liquid.

Påføring

Påføringsmetode

Rystes grundigt før brug. Må ikke påføres i direkte sollys.

Påføringsbetingelser

- For at undgå kondens påføres produktet på en ren og tør overflade ved en temperatur, som er mindst 3°C [5°F] højere end dugpunktet.

Bemærkninger

- Påfør produktet med en ren, tør og blød klud.
- Behandl kun et lille område ad gangen. Lad overfladen tørre 5-10 minutter.
- Poler med en ren, blød klud eller en poleringsmaskine for at opnå en højglans finish.
- Skift ofte til rene klude.

Hempel's Wax TecCel

Tørring og overmaling

Produktkompatibilitet

- Forudgående lag: De anbefalede produkter er: Hempel's Rubbing Liquid, Hempel's Custom Marine Polish

Tørretid

Lad nymalede overflader tørre/hærde i mindst 90 dage før påføring af produktet.

Andre bemærkninger

- Senere, hvis der er behov for overmaling, er det meget vigtigt at fjerne alle spor af voks ved at bruge Hempel's Pre-Clean.

Opbevaring

Holdbarhed

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 måneder

Holdbarhed fra produktionsdato ved opbevaring i originale, uåbnede beholdere. Herefter skal produktkvaliteten kontrolleres igen. Opbevaring ved høje temperaturer kan reducere holdbarheden. Kontakt Hempel for at få rådgivning.

Opbevaringsforhold

- Temperaturen må ikke være lavere end 0°C [32°F] under transport og opbevaring.
- Produktet skal opbevares i overensstemmelse med sikkerhedsdatablad, etiket og lokale bestemmelser. Opbevar beholderne i et tørt, skyggefuldt, køligt, godt ventileret rum og på afstand af kilder til varme og antændelse. Beholdere skal holdes tæt lukket. Håndteres forsigtigt.

Yderligere information

Yderligere information er tilgængelig på <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> eller på den lokale Hempel hjemmeside:

- Forklarende noter for produktdatablad.
- Påføringsmetoder.
- Yderligere information: Den lille Søstærke eller hempelyacht.dk

Dette produktdatablad vedrører det leverede produkt ("Produktet") og vil løbende blive opdateret. Køberen/brugeren bør derfor henholde sig til det produktdatablad, der leveres sammen med det pågældende parti af Produktet (og ikke en tidligere version af dette). Udover produktdatabladet vil køberen/brugeren modtage et eller flere af nedenstående specifikationer, erklæringer og/eller retningslinjer, eller de vil være at finde på Hempels hjemmeside under 'Produkter' på www.hempel.com ("Supplerende Dokumenter"):

Nr.	Dokumentbeskrivelse	Placering/bemærkninger
1.	Teknisk erklæring	Enkelstående, specifik rådgivning, der leveres på forespørgsel til specifikke projekter
2.	Specifikation	Udstedes kun til specifikke projekter
3.	Produktdatablad	Dette dokument
4.	Forklarende bemærkninger til produktdatabladet	Kan findes på www.hempel.com og indeholder relevante oplysninger om produkttestparametre
5.	Påføringsvejledning	Se www.hempel.com , hvis tilgængelig for det pågældende Produkt
6.	Generelle tekniske retningslinjer (f.eks. vedrørende påføring og forbehandling)	Se www.hempel.com , hvis tilgængelig for det pågældende Produkt

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i produktdatabladet og Supplerende Dokumenter, skal oplysningerne have forrang som angivet i den ovenfor nævnte rækkefølge. I sådanne tilfælde bør du også kontakte din Hempel-repræsentant med henblik på afklaring. Køberen/brugeren skal desuden være opmærksom på det tilhørende Sikkerhedsdatablad, der leveres med alle Produkter, og som også kan downloades på www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for fejl, hvor påføringen af Produktet ikke er foretaget i fuld overensstemmelse med de anbefalinger og krav, der er anført i de relevante produktdatablade og Supplerende Dokumenter. Disse oplysninger og vilkårene for denne ansvarsfraskrivelse gælder for dette produktdatablad, de Supplerende Dokumenter og alle andre dokumenter, som Hempel måtte levere med tilknytning til Produktet. Herudover leveres Produktet og den tekniske hjælp gives med udgangspunkt i Hempels Almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale om andet.