

# Hempel's Custom Marine Polish 67444

## Produktmerkmale

### Beschreibung

Hempel's Custom Marine Polish ist eine flüssige Reinigungspolitur.

### Empfohlene Verwendung

Für Reinigung, Politur und Schutz von Glasfaser-, gestrichenen und lackierten Oberflächen geeignet.

### Eigenschaften

- Nicht verfügbar.

## Produktsicherheit

**Flammpunkt** 54°C [130°F]

### VOC-Gehalt

Gesetzgebung	Wert
EU	278 g/L [2,32 lb/US gal]

Gemäß spezifischer Gesetzgebung. Siehe Details in den Erläuterungen, die auf der Hempel-Website „hempel.com“ oder auf Ihrer lokalen Hempel-Website verfügbar sind.

### Umgang

Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden sowie örtliche und nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Konsultieren Sie immer die Sicherheitsdatenblätter von Hempel für dieses Produkt, zusammen mit dem Produktdatenblatt.

## Produktdaten

### Produktcode

67444

### Standardfarbton / Code

- 98880

### Festkörpervolumen

15 ± 2%

### Spezifisches Gewicht

1 kg/L [8 lb/US gal]

## Oberflächenvorbehandlung

### Sauberkeit

- Reinigen mit Hempel's Pre-Clean oder Hempel's Boat Shampoo.

### Instandhaltung und Reparaturen

- Verschlechterte Oberflächen: Erneuern Sie Glanz und Farbe mit Hempel's Rubbing Liquid.

## Anwendung

### Applikationsmethode

Vor Gebrauch gut schütteln. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen. Bei der Anwendung auf „Metallfarben“ wird ein Testauftrag der Politur an weniger sichtbarer Stelle empfohlen.

### Applikationsbedingungen

- Um Kondensation zu vermeiden, auf eine saubere und trockene Oberfläche mit einer Temperatur mehr als 3°C [5°F] über dem Taupunkt auftragen.

### Applikationsbemerkungen

- Produkt mit sauberem, trockenem und weichen Tuch auftragen.
- Mit einem sauberen, weichen Tuch polieren, oder mit einer Poliermaschine für Hochglanz polieren.
- Häufig durch saubere Tücher ersetzen.
- Vor Reinigungsmittelanwendung den Schutzfilm des Produkts mindestens 1 Woche lang aushärten lassen.

# Hempel's Custom Marine Polish 67444

## Trocknen und Überstreichen

### Produktkompatibilität

- Nachfolgender Anstrich: Empfohlene Produkte sind: Hempel's Wax, Hempel's Wax TecCel

### Trocknungszeit

Vor der Applikation des Produkts frisch gestrichene Oberflächen mindestens 90 Tage lang trocken/aushärten lassen.

### Weitere Bemerkungen

- Falls später ein Überstreichen notwendig wird, ist es sehr wichtig, alle Wachsreste zu entfernen unter Verwendung von Hempel's Pre-Clean.

## Lagerung

### Lagerfähigkeit

<b>Umgebungstemperatur</b>	<b>25°C</b> [77°F]
<b>Produkt</b>	<b>60 Monate</b>

Lagerfähigkeit ab Herstellungsdatum bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden. Danach muss die Produktqualität erneut geprüft werden. Die Lagerung bei höheren Temperaturen kann die Lagerfähigkeit verringern. Wenden Sie sich bei Fragen an Hempel.

### Lagerungsbedingungen

- Die Temperatur darf während des Transports und der Lagerung nicht unter 0°C [32°F] sinken.

## Zusätzliche Dokumente

Weitere Informationen finden Sie auf der Hempel-Website <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> oder auf Ihrer lokalen Hempel-Website:

- Erläuterungen zum Produktdatenblatt.
- Anwendungsmethoden.
- Weitere Informationen: HEMPEL Yachtfarben-Handbuch oder [hempelyacht.de](http://hempelyacht.de)

Dieses Produktdatenblatt bezieht sich auf das gelieferte Produkt („Produkt“) und wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Entsprechend sollte der Käufer / Anwender das zusammen mit der entsprechenden Produktcharge gelieferte Produktdatenblatt beachten (und nicht eine frühere Version). Zusätzlich zum Produktdatenblatt kann der Käufer / Anwender Vorschriften, Erklärungen und/oder Richtlinien erhalten, die unten aufgelistet bzw. auf der Hempel-Webseite unter „Produkte“ zu finden sind, siehe [www.hempel.com](http://www.hempel.com) (die „ergänzenden Unterlagen“):

Nr.	Dokumentenbeschreibung	Ort / Bemerkungen
1.	Technische Angaben	Einmaliger spezifischer Ratschlag auf Anfrage für spezifische Projekte
2.	Spezifikation	Nur für spezifische Projekte ausgegeben
3.	Produktdatenblatt	Dieses Dokument
4.	Erklärende Anmerkungen zum Produktdatenblatt	Erhältlich unter <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> , enthält relevante Informationen über die Produktprüfparameter
5.	Anwendungshinweise	Sofern vorhanden, unter <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Allgemeine technische Leitlinien (z. B. zur Aufbringung und Oberflächenvorbereitung)	Sofern vorhanden, unter <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

Im Falle sich widersprechender Informationen im Produktdatenblatt und den ergänzenden Unterlagen, geht jenes Dokument dem anderen vor, das in der obenstehenden Liste früher genannt ist. In einem solchen Fall sollten Sie auch Ihren Ansprechpartner bei Hempel zur Klarstellung kontaktieren. Außerdem muss der Käufer / Anwender das entsprechende Sicherheitsdatenblatt beachten, das mit jedem Produkt mitgeliefert wird und das auch von [www.hempel.com](http://www.hempel.com) heruntergeladen werden kann.

Hempel haftet nicht für Mängel, die aus einer Anwendung des Produkts bedingt sind, die nicht vollumfänglich gemäß der in den entsprechenden Produktdatenblatt und ergänzenden Unterlagen dargelegten Empfehlungen und Anforderungen ausgeführt wurde. Die Informationen und Bestimmungen in diesem Haftungsausschluss gelten für dieses Produktdatenblatt, die ergänzenden Unterlagen und jegliche anderen Unterlagen, die in Verbindung mit dem Produkt von Hempel geliefert wurden. Für die Lieferung des Produkts und jegliche technische Unterstützung gelten außerdem die allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Servicebedingungen von Hempel, sofern nicht etwas Abweichendes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.