

Beskrivelse:	Hempel's Prop Primer 101EX er en korrosionsbeskyttende primer og tiecoat på spray til forskellige overflader. Hurtigtørrende med god klæbeevne til glasfiber, stål og andre metaller.
Anbefalet brug:	Som primer før bundmaling af skruer og påhængsmotorer, og til småreparationer på lystbåde.
Egenskaber:	Fast dryingHurtig tørring God vedhæftning til på de fleste underlag såsom GRP, stål og andre metaller (aluminium, bronze osv.). Overmaling er mulig på de mest almindelige generiske typer maling.
Tilgængelighed:	Del af det Europæiske Yacht sortiment.
PRODUKTDATA:	
Kulør-nr./farver:	11320 Lys Gulgrå
Udseende:	Mat
Praktisk volumen tørstof, %:	20 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	3.5 m ² /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 mym
Flammepunkt:	Meget brandfarlig.
Vægtfylde:	1 kg/liter [7.9 lbs/US gallon]
Berøringsstør:	20 minut (minutter) 20°C eller 40 minut (minutter) 10°C
VOC-indhold:	580 g/l [4.8 lbs/US gallon]
Holdbarhed:	5 år 25°C fra produktionstidspunktet.
	<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Spraydåse (aerosol)
Fortynder (maks.vol.):	Ikke relevant
Værktøjsrengøring:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Tørfilmtykkelse:	30 mym [1.2 mils]
Vådfilmtykkelse:	150 mym [6 mils]
Overmalingsinterval, min.:	1 time , 20°C 2 time(r) , 10°C
Overmalingsinterval, maks.:	Ingen
Sikkerhed:	Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:	<p>Forberedelse: Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør overfladen og fjern eventuel olie og fedt med et egnet rengøringsmiddel, og slib med tørt slibepapir.</p> <p>Ubehandlet overflade: Rugøring af overfladen anbefales for optimal vedhæftning. Fjern støv og løst materiale. Rengør og tør overfladen.</p> <p>Tidligere malet overflade: Fjern gamle lag af bundmaling, primer og løst materiale. Fjern støv og løst materiale. Rengør og tør overfladen.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER:	<p>Metode: Afdæk andre områder inklusive anoderne forud for påføring. Rystes grundigt før brug. Påfør spray i en afstand af 20-30 cm fra overfladen. Påfør et lag af produktet af gangen, indtil der opnås en jævn og ensartet overflade. Ryst dåsen lejlighedsvis under brug. Vend dåsen på hovedet ved slutningen af sprøjtning for at rense dysen. Overmal med den valgte bundmaling.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.</p> <p>Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.</p>
ANBEFALET RENGØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EFTERFØLGENDE MALING:	HEMPEL'S ECOPOWER PROP 7446X / HEMPEL'S PROP NCT 7455X
BEMÆRKNINGER:	
Omrøring:	<p>Blanding: Hold dåsen i lodret position, og ryst den grundigt, indtil kuglen indeni høres. Fortsæt omrøstning i 2 minutter. Ryst dåsen lejlighedsvis under brug. Vend dåsen på hovedet ved slutningen af sprøjtning for at rense dysen.</p>
Filmtykkelser/fortynding:	Bemærk, at påføring med sprøjte kan give lavere tykkelse pr. lag end andre metoder. Påfør flere lag for at opnå den angivne filmtykkelse.
Lagerstabilitet/lagring:	Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Overmaling:	Intet maksimalt overmalings interval, men hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal den renses omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Bemærk:	Hempel's Prop Primer 101EX
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

101EX11320