

<b>Περιγραφή:</b>	Το PROP PRIMER 101EX της HEMPEL είναι ένα αντιδιαβρωτικό αστάρι και συνδετική επίστρωση σε μορφή σπρέι, για διάφορα υποστρώματα. Στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει καλή πρόσφυση σε υαλόνημα, χάλυβα και άλλα μέταλλα.
<b>Συνιστώμενη χρήση:</b>	Ως αστάρι πριν τη χρήση αντιρρυπαντικού σε προπέλες και εξωλέμβιους κινητήρες, σημάδια από χτυπήματα και μικρές επιφάνειες σε γιοτ.
<b>Χαρακτηριστικά:</b>	Στεγνώνει γρήγορα Εξασφαλίζει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα, π.χ. πλαστικό ενισχυμένο με υαλόνημα (GRP), χάλυβα και άλλα μέταλλα (αλουμίνιο, μπρούτζος κ.λπ.). Προσφέρει τη δυνατότητα εφαρμογής νέας επίστρωσης με τα πιο συνηθισμένα γενικά είδη βαφής.
<b>Διαθεσιμότητα:</b>	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση
<b>ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:</b>	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	11320 Φωτεινό Κιτρινωπό γκρι
Φινίρισμα:	Επίπεδο
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	20 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	3.5 m <sup>2</sup> /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 μm/1.2 mils
Σημείο ανάφλεξης	Πολύ εύφλεκτο.
Ειδικό βάρος	1 kg/l [7.9 lbs/US gallon]
Επιφανειακό στέγνωμα:	20 λεπτό(α) 20°C/68°F ή 40 λεπτό(α) 10°C/50°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	580 g/l [4.8 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	5 έτη 25°C/77°F από τη στιγμή της παραγωγής.
<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>	
<b>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</b>	
Μέθοδος εφαρμογής:	Δοχείο ψεκασμού (aerosol)
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	Δεν σχετίζεται
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	30 μm [1.2 mils]
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	150 μm [6 mils]
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, ελάχ.:	1 ώρα , 20°C/68°F 2 ώρα(ες) , 10°C/50°F
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, μέγ.:	Κανένα
<b>Ασφάλεια:</b>	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	<p><b>Ιδιοσκεύασμα:</b> Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια και στεγνές. Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα λαδιού και γράσου με το κατάλληλο απορρυπαντικό και τρίψτε την με στεγνό γυαλόχαρτο.</p> <p><b>Επιφάνεια χωρίς επίστρωση:</b> Συνιστάται τράχυνση της επιφάνειας για βέλτιστη πρόσφυση. Απομακρύνετε τη σκόνη και τα μη προσκολλημένα υλικά. Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια.</p> <p><b>Επιφάνεια με προηγούμενη επίστρωση:</b> Απομακρύνετε παλιές στρώσεις αντιρρυπαντικού, ασταριού και μη προσκολλημένων υλικών. Απομακρύνετε τη σκόνη και τα μη προσκολλημένα υλικά. Καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια.</p>
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	<p><b>Μέθοδος:</b> Καλύψτε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των ανόδων, πριν από την εφαρμογή. Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε σε απόσταση 20 - 30 cm από την επιφάνεια. Εφαρμόστε μία στρώση του προϊόντος κάθε φορά, έως ότου επιτύχετε λεία, ομοιόμορφη επιφάνεια. Ανακινήστε περιστασιακά το δοχείο κατά τη χρήση. Ψεκάστε με το δοχείο γυρισμένο ανάποδα στο τέλος του ψεκασμού για να καθαρίσετε το ακροφύσιο. Επικαλύψτε με το επιλεγμένο αντιρρυπαντικό προϊόν.</p>
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	<p>Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία της πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.</p>
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S PROP NCT 7455X
Παρατηρήσεις	
Ανάδευση:	<p><b>Ανάμιξη:</b> Κρατήστε το δοχείο σε κατακόρυφη θέση και ανακινήστε το έντονα μέχρι να ακούσετε τη σφαίρα ανάδευσης. Στη συνέχεια, συνεχίστε την ανακίνηση για 2 ακόμη λεπτά. Ανακινήστε περιστασιακά το δοχείο κατά τη χρήση. Ψεκάστε με το δοχείο γυρισμένο ανάποδα στο τέλος του ψεκασμού για να καθαρίσετε το ακροφύσιο.</p>
Πάχος μεμβράνης/αραίωση:	<p>Σημειώνεται ότι η εφαρμογή με ψεκασμό μπορεί να δώσει μικρότερο πάχος ανά επίστρωση από τις άλλες μεθόδους. Εφαρμόστε αρκετές στρώσεις για να επιτύχετε το καθορισμένο πάχος φιλμ.</p>
Συνθήκες αποθήκευσης:	<p>Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες: 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p>
Επόμενη επίστρωση:	<p>Δεν ορίζεται μέγιστο διάστημα επικάλυψης, ωστόσο, εάν η επιφάνεια έχει λερωθεί με λάδια και ρύπους, καθαρίστε σχολαστικά με κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρώς και απομακρύνετε όλη τη σκόνη προτού βάψετε ξανά.</p>
Σημείωση:	<b>Hempel's Prop Primer 101EX</b>
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S
	101EX11320