

Tuotekuvaus:	Hempel's Prop Primer 101EX on monille pinnoille soveltuva korroosiota estävä ruiskutettava pohja- ja tartuntamaali. Kuivuu nopeasti ja kiinnittyy hyvin lasikuituun, teräkseen ja muihin metalleihin.
Suosittelava käyttö:	Pohjamaalina ennen antifouling-maalia potkureihin ja perämoottoreihin.
Ominaisuudet:	Kuivuu nopeasti. Hyvä tarttuvuus useimpiin pintoihin, kuten lasikuituun, teräkseen ja muihin metalleihin (alumiini, pronssi jne.). Voidaan ylimaalata tavallisimmilla maalityypeillä.
Saatavuus:	Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.
TEKNISET TIEDOT:	
Sävynumero/Sävy:	11320 Kevyt Kellertävän harmaa
Kiiltoaste:	Himmeä
Kuiva-aine pitoisuus, %:	20 ± 1
Teoreettinen riittävyys:	3.5 m ² /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 mikronia/1.2 mils
Leimahduspiste:	Helposti syttyvää.
Ominaispaino:	1 kg/litra [7.9 lbs/US gallona]
Kosketuskuiva:	20 minuutti(a) 20°C/68°F tai 40 minuutti(a) 10°C/50°F
VOC-pitoisuus:	580 g/l [4.8 lbs/US gallona]
Säilymisäika:	5 vuotta 25°C/77°F valmistuspäivästä. <i>Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.</i>
KÄYTTÖOHJEET:	
Levitysmenetelmä:	Spraypurkki (aerosoli)
Ohenne (enintään, til.):	Ei merkitystä
Välineiden puhdistus:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Kalvonpaksuus, kuiva:	30 mikronia [1.2 mils]
kalvonpaksuus, märkä:	150 mikronia [6 mils]
Ylimaalausaika, vähintään:	1 tunti , 20°C/68°F 2 tuntia , 10°C/50°F
Ylimaalausaika, enintään:	Ei mitään
Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	Esikäsittele: Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista pinta ja poista mahdollinen öljy ja rasva sopivalla puhdistusaineella ja hio sitten pinta kuivalla hiekkapaperilla. Maalaamaton pinta: Pinnan karhentamista suositellaan optimaalisen tarttumisen varmistamiseksi. Poista pöly ja irtomateriaali. Puhdista ja kuivaa pinta. Aiemmin käsitelty pinta: Poista vanhat antifouling-maalikerrokset, pohjamaali ja irtonainen aines. Poista pöly ja irtomateriaali. Puhdista ja kuivaa pinta.
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	Maalaus: Peitä muut alueet, mukaan lukien anodit, ennen käyttöä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Ruiskuta 20–30 cm:n etäisyydeltä pinnasta. Levitä tuotetta yksi kerros kerrallaan, kunnes pinta on tasainen ja yhtenäinen. Ravista purkkia välillä käytön aikana. Ruiskuta ylösalaisin ruiskutuksen lopussa, jotta suutin puhdistuu. Ylimaalaa valitulla antifouling-maalilla.
MAALAUSSOLOSUHTEET :	Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.
SUOSITELTU PUHDISTUSAINE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
SEURAAVA MAALIKERROS:	HEMPEL'S ECOPOWER PROP 7446X
Huomautuksia	
Sekoitus:	Sekoitus: Pidä purkkia pystysuorassa ja ravista sitä voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan äänen; jatka sitten ravistamista vielä 2 minuuttia. Ravista purkkia välillä käytön aikana Ruiskuta ylösalaisin ruiskutuksen lopussa, jotta suutin puhdistuu.
Kalvonpaksuudet/ohennus:	Huomaa, että ruiskumaalaus voi antaa muita menetelmiä pienemmän paksuuden kerrosta kohti. Levitä useita kerroksia, jotta määritetty kalvonpaksuus saavutetaan.
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Ylimaalaus:	Ylimaalukselle ei ole määritetty enimmäisaikarajaa, mutta jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtelee pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.
Huom:	Hempel's Prop Primer 101EX
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S

101EX11320

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.