

Beskrivelse:	Hempel's Prop Primer 101EX er en korrosjonshindrende spray-primer og heftgrunning for ulike underlag. Hurtigtørkende med god vedheft på glassfiber, stål og andre metaller.
Anbefalt bruk:	Som primer før bunnstoff på propeller og påhengsmotorer, kilemerker og andre små områder på lystbåter.
Egenskaper:	Hurtig tørkende. God vedheft på de fleste underlag, slik som fiberglass, stål og andre metaller (aluminium, bronse o.l.). Kan overmales med de vanligste generiske lakktyper.
Tilgjengelighet :	Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.
PRODUKTDATA:	
Fargenumre/Colours:	11320 Lys Gulgrå
Finish/Glans:	Matt
Volum tørrstoff, %:	20 ± 1
Teoretisk spredeevne:	3.5 m ² /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 micron/1.2 mils
Flammepunkt:	Meget brannfarlig.
Spesifikkvekt:	1 kg/liter [7.9 pund / US gallon]
Berøringsstørr:	20 minutt(er) 20°C eller 40 minutt(er) 10°C/50°F
VOC-innhold:	580 g/l [4.8 pund / US gallon]
Lagerstabilitet:	5 år 25°C/77°F fra produksjonsdatoen. <small>De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</small>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Sprayboks (aerosol)
Tynner (maks.vol.):	Ikke relevant
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Tørrfilmtykkelse:	30 mikron [1.2 mils]
Våtfilmtykkelse:	150 mikron [6 mils]
Overmalingsintervall, min.:	1 hour , 20°C 2 time(er) , 10°C/50°F
Overmalingsintervall, maks.:	Ingen
Sikkerhet:	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	<p>Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir.</p> <p>Umalte/ulakkede overflater: Rubbing av overflaten anbefales for optimal vedheft. Fjern støv og annet løst materiale. Rengjør og tørk overflaten.</p> <p>Tidligere malte/lakkede overflater: Fjern gamle lag med bunnstoff, primer og annet løst materiale. Fjern støv og annet løst materiale. Rengjør og tørk overflaten.</p>
PÅFØRING AV PRODUKTET:	<p>Metode: Masker andre områder inkludert anodene før påføring. Rist godt før bruk. Spray med en avstand på 20–30 cm til overflaten. Påfør ett strøk med produktet av gangen til du oppnår en jevn, ensartet overflate. Rist boksen jevnlig under bruk. Spray opp-ned mot slutten av sprayingen for å rengjøre dysen. Overmales med ønsket antifouling/bunnstoff.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S PROP NCT 7455X
Anmerkninger:	
Omrøring/blanding:	<p>Blanding: Hold boksen i vertikal stilling, og rist den kraftig til du hører kulen. Fortsett å riste den i 2 minutter til. Rist boksen jevnlig under bruk. Spray opp-ned mot slutten av sprayingen for å rengjøre dysen.</p>
Filmtykkelse/tynning	Merk at påføring med sprøyting kan gi mindre tykkelse per strøk enn andre metoder. Påfør flere strøk for å oppnå angitt filmtykkelse.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Det finnes ikke noe maksimum overmalingsintervall, men hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må disse fjernes med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før du maler på nytt.
Merk:	Hempel's Prop Primer 101EX
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

101EX11320