

<b>Omschrijving:</b>	<b>Hempel's Prop Primer 101EX.</b> Als primer voor aangroeiwerende verf op scheepsschroeven en staartstukken, markeringen van verhaalklampen en kleine plekken op jachten.
<b>Aanbevolen gebruik:</b>	Particularly recommended as a primer before antifouling of propellers and outdrives.
<b>Eigenschappen:</b>	Sneldrogend Goede hechting op de meeste substraten, zoals GRP, staal en andere metalen (aluminium, brons, etc.). Overschilderbaar met de meest gangbare verfsoorten.
<b>Verkrijgbaarheid:</b>	Onderdeel van Europese jacht assortiment. Lokale beschikbaarheid afhankelijk van bevestiging.

### FYSISCHE GEGEVENS:

Kleur nrs/Kleuren:	11320 Licht Gelig grijs
Uiterlijk:	Mat
Volume vast in %:	20 ± 1
Theoretisch rendement:	3.5 m <sup>2</sup> /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 micron/1.2 mils
Vlampunt:	Licht ontvlambaar.
Soortgelijk gewicht:	1 kg/liter [7.9 lbs/US gallon]
Handdroog:	20 minuut/minuten 20°C of 40 minuut/minuten 10°C/50°F
VOS-gehalte:	580 g/l [4.8 lbs/US gallon]
Houdbaarheid:	5 jaar 25°C/77°F vanaf productiedatum.

*De vermelde fysische gegevens zijn theoretische waarden overeenkomstig de goedgekeurde formules van de HEMPEL GROUP.*

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK:

Applicatie methode:	Spuitbus (aerosol)
Verdunner (max.vol.):	Niet relevant
Reiniging gereedschap:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Geadviseerde laagdikte, droog:	30 micron [1.2 mils]
Geadviseerde laagdikte, nat:	150 micron [6 mils]
Overschildertijd, min:	1 hour , 20°C 2 uur , 10°C/50°F
Overschildertijd, max:	Geen

<b>Veiligheid:</b>	Voorzichtigheid is geboden. Voor en tijdens gebruik houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften op de etiketten op verpakkingen en verblikken, raadpleeg Hempel's Safety Data Sheets en houdt u aan alle plaatselijke en landelijke veiligheidsvoorschriften.
--------------------	---

Voorbehandeling oppervlak:	<p><b>Voorbereiding:</b> Zorg er altijd voor dat alle oppervlakken schoon, vetvrij en droog zijn. Reinig het oppervlak met een geschikt reinigingsmiddel en schuur het oppervlak met droog schuurpapier.</p> <p><b>Onbehandeld oppervlak:</b> Het wordt aangeraden om het oppervlak op te ruwen voor optimale hechting. Verwijder stof en loszittend materiaal. Reinig en droog het oppervlak.</p> <p><b>Eerder geschilderde ondergrond:</b> Verwijder oude lagen aangroeiwerende verf, primer en loszittend materiaal. Verwijder stof en loszittend materiaal. Reinig en droog het oppervlak.</p>
PRODUCTAPPLICATIE:	<p><b>Methode:</b> Werk andere plekken bij inclusief de anodes die voor de applicatie zijn aangebracht. Goed schudden voor gebruik. Spuit van een afstand van 20 - 30 cm van het oppervlak. Breng per keer steeds een laag van het product aan, totdat een glad uniform oppervlak ontstaat. Schud de spuitbus af en toe tijdens het gebruik. Spuit ondersteboven wanneer u klaar bent met spuiten, om de spuitopening te reinigen. Overschilderen met de gekozen aangroeiwerende verf.</p>
APPLICATIE CONDITIES :	<p>Het oppervlak moet volledig schoon en droog zijn tijdens applicatie met een temperatuur boven het dauwpunt om condensvorming te voorkomen. Niet aanbrengen in direct zonlicht. Zorg in gesloten ruimtes voor een goede ventilatie tijdens het aanbrengen en drogen.</p>
AANBEVOLEN REINIGINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
VOLGENDE LAAG:	HEMPEL'S ECOPOWER PROP 7446X
Opmerkingen:	
Roeren:	<p><b>Mengen:</b> Houd de spuitbus verticaal en schud deze krachtig totdat u de mengkogel hoort. Schud de bus vervolgens nog eens 2 minuten langer. Schud de spuitbus af en toe tijdens het gebruik. Spuit ondersteboven wanneer u klaar bent met spuiten, om de spuitopening te reinigen.</p>
Laagdiktes/verduunning:	<p>Houd er rekening mee dat bij spuitapplicatie de laagdikte mogelijk dunner is dan bij andere methoden. Breng enkele lagen aan om de gespecificeerde laagdikte te verkrijgen.</p>
Opslagcondities:	<p>Blootstelling aan lucht en temperatuurschommelingen moet worden vermeden. Vermijd direct zonlicht. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan bij de volgende temperaturen: 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p>
Overschilderen:	<p>Er is geen maximale overschildertijd. Als het oppervlak vervuild is door oliën en verontreinigende stoffen, moeten deze grondig worden verwijderd met een geschikt reinigingsmiddel, afspoelen met schoon water en laten drogen. Schuur het oppervlak licht en verwijder al het stof voorafgaand aan het overschilderen.</p>
Nota:	<b>Hempel's Prop Primer 101EX</b>
UITGAVE:	HEMPEL A/S

101EX11320

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. Zie voor toelichting, definities en strekking de "Explanatory Notes" beschikbaar op [www.hempel.com](http://www.hempel.com). De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn HEMPEL's ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN DIENSTVERLENING van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vervallen automatisch vijf jaar na datum van uitgifte.