

<b>Açıklama:</b>	<b>Hempel's Prop Primer 101EX;</b> paslanmaya karşı dayanıklı bir sprej astardır ve farklı önceki katlar için bağ katı olarak kullanılır. Fiberglas, çelik ve diğer metallerde iyi yapışkanlık özelliğine sahiptir ve çabuk kurur.
<b>Önerilen kullanım alanı::</b>	Pervaneler ve motorlar, yatlardaki takoz işaretleri ve küçük yamalar üzerinde anti-fouling işleminden önce astar olarak kullanılır.
<b>Özellikler:</b>	Hızlı kurur. GRP, çelik ve diğer metaller (alüminyum, bronz vb.) gibi yüzeylere sağlam şekilde yapışır. En yaygın genel boya türleriyle kat atılabilir(boyanabilir).
<b>Stok durumu:</b>	Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.
<b>FİZİKSEL DEĞERLER:</b>	
Renk tonu no/Renk:	11320 Hafif Sarımsı gri
Son kat boya:	Mat
Hacimce katı madde, %:	20 ± 1
Teorik boyama alanı:	3.5 m <sup>2</sup> /l [140.4 sq.ft./US gallon] - 30 mikron/1.2 mili inç
Parlama noktası:	Kolay alevlenir.
Özgöl yerçekimi:	1 kg/litre [7.9 lbs/ABD galonu]
Dokunma kuruması:	20 dakika(lar) 20°C/68°F ya da 40 dakika(lar) 10°C/50°F
Uçucu organik madde (VOC) içeriği:	580 g/l [4.8 lbs/ABD galonu]
Raf Ömrü:	5 yıllar 25°C/77°F üretim tarihinden itibaren. <i>Yukarıda belirtilmiş olan sabit degerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.</i>
<b>UYGULAMA ÖNERİLERİ:</b>	
Uygulama yöntemi:	Sprej haznesi (aerosol)
Tiner (maks. hacimce):	İlgili değil
Aletlerin temizlenmesi:	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Film kalınlığı, kuru:	30 mikron [1.2 mils]
Film kalınlığı, ıslak:	150 mikron [6 mils]
Katlar arası bekleme, min:	1 saat , 20°C/68°F 2 saat(ler) , 10°C/50°F
Katlar arası bekleme, maks:	Yok
<b>Güvenlik:</b>	Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

YÜZEY HAZIRLIĞI:	<p><b>Hazırlama:</b> Tüm yüzeylerin her zaman temiz, kuru olduğundan ve yağ içermediğinden emin olun. Yüzeyi temizleyin ortaya çıkabilecek yağı ve gresi uygun deterjan ve aşındırıcı kağıtlı kuru zımpara ile giderin.</p> <p><b>Kaplanmamış yüzey:</b> En uygun yapışma için yüzeyin pürüzleştirilmesi önerilir. Tozu ve gevşek malzemeleri giderin. Yüzeyi aşındırın ve kurutun.</p> <p><b>Önceden kaplanmış yüzey:</b> Anti-fouling, astar ve gevşek malzemenin eski katlarını ortadan kaldırın. Tozu ve gevşek malzemeleri giderin. Yüzeyi aşındırın ve kurutun.</p>
ÜRÜN UYGULAMASI:	<p><b>Yöntem:</b> Uygulamadan önce anotlar dahil olmak üzere diğer alanları maskeleyin. Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Yüzeye 20 - 30 cm uzaklıktan sıkın. Düzgün, eşit bir yüzey oluşana kadar bir seferde yalnızca bir kat uygulayın. Kutuyu kullanırken arada bir çalkalayın. Püskürtme ucunu temizlemek için sprej sıkma işleminin sonunda üst kısım alta gelecek şekilde sıkın. Seçilen zehirli boya ile kat atın.</p>
UYGULAMA KOŞULLARI :	<p>Uygulama sırasında yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğunlaşmadan sakınmak için sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde olmalıdır. Doğrudan güneş ışığında uygulamayın. Etrafı kapalı alanlarda uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.</p>
ÖNERİLEN DETERJAN :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
SONRAKİ KAT:	HEMPEL'S ECOPOWER PROP 7446X
NOT:	
Karıştırma:	<p><b>Karışım:</b> Kutuyu dikey konumda tutun ve çalkalama topunu duvara kadar sert bir biçimde çalkalayın. 2 dakika boyunca çalkalamaya devam edin. Kutuyu kullanırken arada bir çalkalayın Püskürtme ucunu temizlemek için sprej sıkma işleminin sonunda üst kısım alta gelecek şekilde sıkın.</p>
Film kalınlığı/inceltme:	<p>Spreyle yapılan uygulamanın kat başına diğer yöntemlere göre daha düşük kalınlık verebileceğini unutmayın. Belirtilen film kalınlığını elde etmek için birkaç kat uygulayın.</p>
Saklama koşulları:	<p>Hava ve sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından sakının. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Depolama sıcaklığı: 5°C/41°F - 35°C/95°F.</p>
Yeniden kat atma:	<p>Maksimum koruyucu kaplama aralığı yok ancak yüzey, yağlar ve kirletici maddelerle kontamine oluşturmuşsa uygun deterjanla iyice giderin, tatlı suyla yıkayın ve kurumaya bırakın. Hafif aşındırın ve yeniden boyamadan önce tüm tozları giderin.</p>
Not:	<b>Hempel's Prop Primer 101EX</b>
YAYINLAYAN:	HEMPEL A/S

101EX11320

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.

Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, [www.hempel.com](http://www.hempel.com) mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır. Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı veya Kullanıcı'ya aittir. Ters yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumluluktan dolayı, ihmalen doğan sorumluluk da dahil olmak üzere ( ancak bununla sınırlı değildir ), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı veya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder. Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren beş yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.