

35253: BASE 35259: CATALIZZATORE 95250

Descrizione:	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253 è uno stucco epossidico bicomponente senza solventi. Particolarmente adatto per la riparazione di fessure, screpolature e piccole imperfezioni.
Uso consigliato:	Adatto per vetroresina, legno duro, acciaio e altri materiali rigidi. Per l'uso in interni ed esterni, sopra e sotto la linea di galleggiamento.
Caratteristiche	<ol style="list-style-type: none">1. Particolarmente adatto per il riempimento a finitura liscia.2. Per riempire piccoli fori nelle saldature o fessure nelle eliche, nelle chiglie e simili.3. Riparazione di danni da osmosi negli scafi in vetroresina.
Disponibilità	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	19810 / Grigio chiaro
Finitura	Opaco
Solidi in volume, %	100
Resa teorica:	1 m ² /l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm /40 millesimi di pollice
Punto di infiammabilità	70 °C [158 °F]
Peso specifico	1.6 kg/litro [13.3 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	8 ora(e) 20°C/68°F 18 ora(e) 10°C/50°F
Asciutto da carteggiare:	16 ora(e) 20°C/68°F 36 ora(e) 10°C/50°F
Completamente catalizzato	5 giorno(i) 20°C/68°F 12 giorni 10°C/50°F
Contenuto COV	10 g/l [0.1 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	3 anni 25°C/77°F
<i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>	
DETTAGLI DI APPLICAZIONE:	
Versione, prodotto miscelato	35253
Rapporto di miscelazione	BASE 35259: CATALIZZATORE 95250 1 : 1 in volume. Immediatamente prima dell'uso, miscelare parti uguali di ciascun componente fino a ottenere un colore uniforme. Evitare la formazione di bolle d'aria nella miscela.
Metodo di applicazione	Spatola
Diluente, (volume max)	Non diluire
Durata della miscela:	1 ora 20°C/68°F 2 ora(e) 10°C/50°F
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S DEGREASER 99611 o HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Intervallo di ricopertura, min	8 ora(e) 20°C/68°F 18 ora(e) 10°C/50°F
Intervallo di ricopertura, max	24 ora(e) 20°C/68°F 54 ora(e) 10°C/50°F
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE:	<p>Preparato: Verificare sempre che tutte le superfici siano pulite, prive di olio e asciutte. Pulire la superficie e rimuovere la possibile presenza di olio e grasso con un detergente adatto, carteggiare con carta abrasiva. Rimuovere attentamente la polvere con un lavaggio mediante acqua.</p> <p>Superficie non trattata: Carteggiare e rimuovere tutta la polvere. Preparare la superficie applicando 1-2 mani del primer HEMPEL specificato.</p> <p>Superficie precedentemente trattata: Carteggiare, pulire e asciugare la superficie.</p>
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:	<p>Metodo: Il prodotto può essere applicato con uno spessore massimo di 5 mm; rasare pareggiando la superficie, applicare localmente il primer sull'area riparata quando è asciutta dopo di che applicare 2 mani ulteriori del primer HEMPEL specificato. Usare un primer monocomponente se la finitura da applicare sarà monocomponente.</p> <p>Pareggiare il prodotto quando è ancora possibile lasciare impronte nello stucco cioè quando è ancora cedevole. Non applicare rivestimenti di finitura direttamente sul prodotto.</p>
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :	Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere perfettamente pulita , asciutta e la temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Il contenuto di umidità nel legno non deve superare: 16%. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.
DETERGENTE CONSIGLIATO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
MANO PRECEDENTE:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 o HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
MANO SUCCESSIVA:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 o HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
Note:	<p>intervalli di ricopertura:</p> <p>HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 Min 4 ore 20°C/68°F e 8 ore 10°C/50°F Max 30 giorni 20°C/68°F e 60 giorni 10°C/50°F</p> <p>HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201: Min 4 ore 20°C/68°F e 6 ore 10°C/50°F Max 3 giorni 20°C/68°F e 6 giorni 10°C/50°F</p>
Miscelazione:	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
Condizioni di stoccaggio:	Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Catalizzatore:	Sensibile all'umidità. Tracce infinitesimali di acqua nella miscela riducono la durata della stessa, causando difetti nel film di pittura. Aprire le confezioni di catalizzatore con cautela a causa delle sovrappressioni interne. Non chiudere il coperchio delle lattine contenenti prodotto miscelato. Conservare in ambiente fresco.
Ricopertura:	<p>Se viene superato l'intervallo massimo di ricopertura per l'applicazione della mano successiva, pulire con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare leggermente e asportare tutta la polvere prima di riverniciare.</p> <p>Se la superficie è stata contaminata da oli e sostanze inquinanti, rimuovere accuratamente con un detergente adatto, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare leggermente e asportare tutta la polvere prima di riverniciare.</p>
Nota:	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253
Compilato da :	HEMPEL A/S

3525319810

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.