



HEMPEL'S MULTICOAT 51120

Popis:	HEMPEL'S MULTICOAT 51120 je alkydový email, který vytvrzuje do nátěru odolnému povětrnosti. Lze dobře natírat štětcem a je rezistentní proti slunečnímu svitu, slané vodě, políť minerálními oleji.
Doporučené použití:	Jako podkladový a vrchní nátěr v alkydových systémech na vnitřní a vnější povrchy nad čarou ponoru. Vhodný na ocel, dřevo a sklolaminát.
Dostupnost:	Součást "European Yacht" nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:	
Číslo odstínů/odstíny:	10000* / Bílá.
Konečný vzhled:	Polo-lesklý
Objem sušiny, %:	46 ± 1
Teoretická vydatnost:	11.5 m ² /l [461.2 sq.ft./US gallon] - 40 µm/1.6 mils
Bod vzplanutí:	38 °C [100.4 °F]
Specifická hmotnost:	1.2 kg/litr [10.3 lbs/US gallon]
Suchý na dotek:	3 hod. 20°C 6 hod. 10°C/50°F
Obsah VOC:	444 g/l [3.7 lbs/US gallon]
Doba skladovatelnosti:	5 roky 25°C/77°F * Další odstíny jsou dostupné dle nabídkového listu. Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.
APLIKAČNÍ DETAILY:	
Metoda aplikace:	Štětec / Váleček / Natírací poduška / Spray
Ředidlo (max. objem):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Štětec/Váleček/Natírací poduška): max.. 5% HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Spray): max.. 10-15%
Velikost ústí trysky:	0.018 - 0.021 "
Tlak na trysce	150 bar [2175 psi] (Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
Čištění nářadí:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 nebo HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá:	40 µm [1.6 mils]
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá:	90 µm [3.6 mils]
Přetírací interval, min:	8 hod. 20°C 16 hod. 10°C/50°F
Přetírací interval, max:	3 den/dny 20°C 6 den/dny 10°C/50°F
Bezpečnost:	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznáme se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.



HEMPEL'S MULTICOAT 51120

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Always ensure all surfaces are clean, oil free and dry. Clean the surface and remove possible oil and grease with a suitable detergent (HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602) and sand with dry abrasive paper. Carefully remove dust with fresh water. It is recommended to apply a suitable wood treatment to new wood before coating.

Previously coated surface: Abrade, clean and dry the surface

Priming: Prime with specified HEMPEL'S PRIMER.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY:

Povrch musí být v době aplikace zcela čistý a suchý a jeho teplota musí být nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci. Vlhkost dřeva by neměla překročit: 16%. Neaplikujte na přímém slunečním světle. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.

PŘEDCHOZÍ NÁTĚR:

HEMPEL'S WOOD IMPREG 02360 (for new wood)

HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201

NÁSLEDNÝ NÁTĚR:

Žádný.

Poznámky

Stabilita odstínů/odstínu:

Při působení vyšších teplot za provozu dochází ke zvýraznění přirozené tendence ke žloutnutí, zejména v interiéru.

Míchání:

Stir product well before use.

Tloušťka nátěrového filmu / ředění:

V závislosti na typu konstrukce mohou být specifikovány jiné tloušťky nátěrového filmu, než jsou doporučeny. Tím se změní vydatnost a může být ovlivněna doba schnutí a přetírací interval. Zachovejte ředění na minimu, aby byla zajištěna správná tvorba požadované tloušťky nátěrového filmu. Množství ředidla závisí na podmínkách při aplikaci: teploty, ventilace a podklad.

Podmínky pro skladování:

Exposure to air and temperature variances should be avoided. Zamezte vystavení přímému slunečnímu světlu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotách: 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Poznámka:

HEMPEL'S MULTICOAT 51120

VYDAL:

HEMPEL A/S

5112010000

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.