

<b>Περιγραφή:</b>	Το HEMPEL'S BILGE & LOCKER PAINT 5112B είναι μια υψηλής αδιαφάνειας, ημιγυαλιστερή τελική επίστρωση. Ανθεκτική, με καλή αντίσταση στο νερό και το λάδι. Κατάλληλη για ύφαλα και αποθήκες. Μη κατάλληλη για μόνιμη βύθιση.
<b>Συνιστώμενη χρήση:</b>	Για χρήση σε ξύλο και χάλυβα. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση πάνω από την ίσαλο.
<b>Διαθεσιμότητα:</b>	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκειται σε επιβεβαίωση
<b>ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:</b>	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	10000*/ Λευκό.
Φινίρισμα:	Ημι-γυαλιστερό
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	44 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	11 m <sup>2</sup> /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils
Σημείο ανάφλεξης	38 °C [100.4 °F]
Ειδικό βάρος	1.2 kg/l [9.8 lbs/US gallon]
Επιφανειακό στέγνωμα:	3 ώρα(ες) 20°C/68°F 6 ώρα(ες) 10°C/50°F
Στεγνό προς τριβή:	24 ώρα(ες) 20°C/68°F 48 ώρα(ες) 10°C/50°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	437 g/l [3.6 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	5 έτη 25°C/77°F
<small>*άλλες αποχρώσεις ανάλογα με τον κατάλογο προϊόντων. Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</small>	
<b>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</b>	
Μέθοδος εφαρμογής:	Πινέλο/Ρολό/Ταμπόν/ψεκασμός
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Πινέλο/Ρολό/Ταμπόν): μέγ.. 5% HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (ψεκασμός): μέγ.. 10-15%
Άνοιγμα ακροφυσίου:	0.018 - 0.021 "
Πίεση ακροφυσίου:	150 bar [2175 psi] (Τα δεδομένα ψεκασμού χωρίς αέρα είναι ενδεικτικά και υπόκεινται σε προσαρμογή)
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 ή HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	40 μm [1.6 mils]
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	90 μm [3.6 mils]
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, ελάχ.:	8 ώρα(ες) 20°C/68°F 16 ώρα(ες) 10°C/50°F
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, μέγ.:	3 ημέρα(ες) 20°C/68°F 6 ημέρα(ες) 10°C/50°F
<b>Ασφάλεια:</b>	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	<p><b>Ιδιοσκεύασμα:</b> Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια και στεγνές. Καθαρίστε την επιφάνεια, αφαιρέστε πιθανά υπολείμματα λαδιού και γράσου με το κατάλληλο απορρυπαντικό και τρίψτε την με στεγνό γυαλόχαρτο. Συστήνεται η εφαρμογή ενός κατάλληλου προϊόντος κατεργασίας ξύλου πάνω στο νέο ξύλο, πριν από την επίστρωση. Αφαιρέστε προσεκτικά τη σκόνη με γλυκό νερό.</p> <p><b>Επιφάνεια με προηγούμενη επίστρωση:</b> Τρίψτε, καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια</p> <p><b>Αστάρωμα:</b> Αστάρωστε με το καθορισμένο HEMPEL'S PRIMER.</p> <p><b>Επιφάνεια χωρίς επίστρωση:Καινούργιο ξύλο:</b> Τρίψτε και απομακρύνετε όλη τη σκόνη. Εμποτίστε την ξηρή, καθαρή επιφάνεια με κατάλληλο προϊόν κατεργασίας ξύλου και μετά αφήστε να στεγνώσει.</p> <p><b>Χάλυβας:</b> Απομακρύνετε άλατα και άλλους ρύπους με καθαρισμό με γλυκό νερό (υπό πίεση). Απομακρύνετε όλη τη σκουριά και τα μη προσκολλημένα σωματίδια με αμμοβολή ή καθαρισμό με ηλεκτρικό εργαλείο. Απομακρύνετε τα υπολείμματα.</p>
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	<p><b>Μέθοδος:</b> Εφαρμόστε 2-3 στρώσεις του προϊόντος. Προσθέστε αραιωτικό για τη διευκόλυνση της εφαρμογής, εάν χρειάζεται: μέγ. 5%.. Για να επιτύχετε λεία επιφάνεια, συνιστάται το τρίψιμο με γυαλόχαρτο μεταξύ των επιστρώσεων (απομάκρυνση σκόνης).</p> <p>Σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος πάνω σε υαλόνημα, τρίψτε έντονα την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή.</p>
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	<p>Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία της πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Η περιεχόμενη υγρασία στο ξύλο δεν πρέπει να υπερβαίνει: 16%. Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.</p>
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (για νέο ξύλο) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	Καμία.
Παρατηρήσεις	
Χρώματα/Σταθερότητα χρώματος:	Εάν η θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεγαλύτερη, θα ενισχυθεί η φυσική τάση κιτρινίσματος, ιδιαίτερα σε εσωτερικό χώρο.
Ανάδευση:	Αναδεύστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση..
Πάχος μεμβράνης/αραίωση:	Μπορεί να καθοριστεί σε άλλο πάχος μεμβράνης από το ενδεικνυόμενο, ανάλογα με τον σκοπό και την περιοχή χρήσης. Θα μεταβάλει την επιφανειακή απόδοση και μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο στεγνώματος και το διάστημα επόμενης επίστρωσης. Περιορίστε την αραίωση στο ελάχιστο ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη του σωστού πάχους μεμβράνης. Η ποσότητα του αραιωτικού εξαρτάται από τις συνθήκες εφαρμογής: θερμοκρασία, αερισμός και υπόστρωμα.
Συνθήκες αποθήκευσης:	Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Επόμενη επίστρωση:	Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου διαστήματος επικάλυψης, καθαρίστε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρώς και απομακρύνετε όλη τη σκόνη προτού βάψετε ξανά. Εάν η επιφάνεια έχει λερωθεί με λάδια και ρύπους, καθαρίστε σχολαστικά με κατάλληλο απορρυπαντικό , ξεπλύνετε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Τρίψτε ελαφρώς και απομακρύνετε όλη τη σκόνη προτού βάψετε ξανά.
Σημείωση:	<b>HEMPEL'S BILGE &amp; LOCKER PAINT 5112B</b>
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S

5112B10000