

**Tuotekuvaus:** HEMPEL BILGE & LOCKER PAINT 5112B on erittäin peittävä, puolihimmeä pintamaali. Pitkäkestoinen maali kestää vettä ja öljyä. Soveltuu pilssien ja säilytystilojen käsittelyyn. Ei sovellu jatkuvasti veden alla oleviin kohteisiin.

**Suosittelava käyttö:** Voidaan käyttää puu- ja teräspinoilla. Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön vesilinjan yläpuolella.

**Saatavuus:** Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

### TEKNISET TIEDOT:

Sävynumero/Sävy: 10000\*/ Valkoinen.  
Kiiltoaste: Puolikiiltävä  
Kuiva-aine pitoisuus, %: 44 ± 1  
Teoreettinen riittoisuus: 11 m<sup>2</sup>/l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 mikronia  
Leimahduspiste: 38 °C [100.4 °F]  
Ominaispaino: 1.2 kg/litra [9.8 lbs/US gallona]  
Kosketuskuiva: 3 tuntia 20°C/68°F  
6 tuntia 10°C/50°F  
Hiontakuiva: 24 tuntia 20°C/68°F  
48 tuntia 10°C/50°F  
VOC-pitoisuus: 437 g/l [3.6 lbs/US gallona]  
Säilymisaika: 5 vuotta 25°C/77°F

*\*muut sävyt tuotevalikoiman mukaan*

*Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.*

### KÄYTTÖOHJEET:

Levitysmenetelmä: Sivellin/Tela/Maalaustyyny/Ruisku  
Ohenne (enintään, til.): HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Sivellin/Tela/Maalaustyyny): maks. 5%  
HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Ruisku): maks. 10-15%  
Suositeltu suutin: 0.018 - 0.021 "  
Suutinpaine: 150 bar [2175 psi] (Korkeapaineruiskuarvot ovat ohjeellisia ja riippuvat säädöistä)  
Välineiden puhdistus: HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 tai HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081  
Kalvonpaksuus, kuiva: 40 mikronia [1.6 mils]  
kalvonpaksuus, märkä: 90 mikronia [3.6 mils]  
Ylimaalaus aika, vähintään: 8 tuntia 20°C/68°F  
16 tuntia 10°C/50°F  
Ylimaalaus aika, enintään: 3 vuorokausi(a) 20°C/68°F  
6 vuorokausi(a) 10°C/50°F

**Turvallisuus:** Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	<p><b>Esikäsitteily:</b> Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista pinta ja poista mahdollinen öljy ja rasva sopivalla puhdistusaineella ja hio sitten pinta kuivalla hiekkapaperilla. Uuden puun käsittelyä soveltuvalla puun kyllästysaineella suositellaan ennen pinnan käsittelyä. Poista pöly varovasti makealla vedellä.</p> <p><b>Aiemmin käsitelty pinta:</b> Hio, puhdista ja kuivaa pinta.</p> <p><b>Pohjustus:</b> Pohjusta ohjeiden mukaan HEMPEL'S PRIMER.</p> <p><b>Maalaamaton pinta:Uusi puu:</b> Hio pinta ja poista pölyt. Kyllästä kuiva ja puhdas pinta sopivalla puun kyllästysaineella ja anna kuivua. <b>Teräs:</b> Poista suola ja muut epäpuhtaudet puhdistamalla (korkeapaineisella) makealla vedellä. Poista kaikki ruoste ja irtomateriaali suihkupuhdistuksella tai teräsharjauksella. Poista pöly.</p>
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	<p><b>Maalaus:</b> Levitä tuotetta 2–3 kerrosta. Lisää tarvittaessa ohennetta: maks. 5%.. Tasaisen pinnan saavuttamiseksi hiontaa suositellaan maalikerrosten välillä (poista pöly).</p> <p>Jos tuotetta levitetään lasikuitupintaan, hio pinta huolellisesti ennen tuotteen levitystä.</p>
MAALAUSSOLOSUHTEET :	<p>Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Puun kosteuspitoisuus ei saa olla yli: 16%. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.</p>
SUOSITELTU PUHDISTUSAINET :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (uudelle puulle) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
SEURAAVA MAALIKERROS:	Ei mitään.
Huomautuksia	
Sävyt/Sävykestävyys:	Korkeammat käyttölämpötilat edistävät luonnollista kellastumistaipumusta erityisesti sisätiloissa.
Sekoitus:	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä..
Kalvonpaksuudet/ohennus:	Voidaan eritellä muuhun kalvonpaksuuteen kuin esitetty käyttötarkoituksen ja -alueen mukaan. Tämä vaikuttaa riittävyyteen ja voi vaikuttaa kuivumisaikaan ja ylimaalausväliin. Varmista oikea kalvon paksuus ohentamalla mahdollisimman vähän. Ohenteen määrä riippuu maalausolosuhteista: lämpötilasta, ilmanvaihdosta ja pinnasta.
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Ylimaalaus:	<p>Jos ylimaalausselle määritetty aikaraja ylittyy, puhdista pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.</p> <p>Jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtelee pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.</p>
Huom:	<b>HEMPEL'S BILGE &amp; LOCKER PAINT 5112B</b>
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S

5112B10000

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.