

Beskrivning: HEMPEL'S BILGE & LOCKER PAINT 5112B är en höggradigt täckande halvglänsig täckfärg. Hållbar med god beständighet mot vatten och olja. Lämplig för länsar och brunnar. Ej lämplig för permanent nedsänkning.

Rekommenderad användning: För användning på trä och stål. För både invändig och utvändig användning ovan vattenlinjen.

Tillgänglighet: Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Kulörnr./Kulörer: 10000*/ Vit.
 Glans: Halvblank
 Volymtorrhalt, %: 44 ± 1
 Teoretisk sträckförmåga: 11 m²/l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 mikron/1.6 mil
 Flampunkt: 38 °C [100.4 °F]
 Specifik vikt: 1.2 kg/liter [9.8 lbs/US gallon]
 Beröringstorr: 3 timme eller timmar 20°C/68°F
 6 timme eller timmar 10°C/50°F
 Sliptorr: 24 timme eller timmar 20°C/68°F
 48 timme eller timmar 10°C/50°F
 VOC innehåll: 437 g/l [3.6 lbs/US gallon]
 Lagringstid: 5 år 25°C/77°F

**övriga kulörer i enlighet med sortimentslista.*

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Applikeringsmetod: Pensel/Rulle/Målningsdyna/Sprutning
 Förtunning (max.vol.): HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pensel/Rulle/Målningsdyna): max.. 5%
 HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Sprutning): max.. 10-15%
 Munstycksstorlek: 0.018 - 0.021 "
 Munstyckstryck: 150 bar [2175 psi] (Data för högtryckssprutning är vägledande och kan kräva justering)
 Rengöring av verktyg: HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 eller HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
 Indikerad filmtjocklek, torr: 40 mikron [1.6 mils]
 Indikerad filmtjocklek, våt: 90 mikron [3.6 mils]
 Övermålningsintervall, min: 8 timme eller timmar 20°C/68°F
 16 timme eller timmar 10°C/50°F
 Övermålningsintervall, max: 3 dag eller dagar 20°C/68°F
 6 dag eller dagar 10°C/50°F

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPEL's säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	<p>Förbehandling: Se alltid till att alla ytor är rena, fria från olja och torra. Rengör ytan och avlägsna eventuell olja och fett med lämpligt rengöringsmedel, och slipa med sandpapper. Du rekommenderas att applicera ett lämpligt träbehandlingsmedel på nytt trä innan beläggning utförs. Avlägsna noggrant damm med färskvatten.</p> <p>Redan belagd yta: Slipa av, rengör och torka ytan</p> <p>Måla med grundfärg: Måla med grundfärg enligt specifikationerna HEMPEL'S PRIMER.</p> <p>Obehandlad yta: Nytt trä: Slipa och avlägsna allt damm. Mätta den torra, rena ytan med lämpligt träbehandlingsmedel och låt torka. Stål: Avlägsna salt och andra föroreningar genom rengöring med färskvatten (högt tryck). Avlägsna all rost och löst material genom blästring eller maskinslipning. Torka bort rester.</p>
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	<p>Metod: Applicera 2-3 skikt av produkten. Tillsätt vid behov förtunningsmedel för att underlätta appliceringen: max. 5%.. I syfte att uppnå en jämn yta rekommenderas slipning mellan skikt (avlägsna damm).</p> <p>Om produkten appliceras på glasfiber ska du slipa ytan noga före applicering.</p>
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Ytan måste vara helt ren och torr vid tidpunkten för applicering och dess temperatur måste vara över dagpunkten för att undvika kondensbildning. Fuktinnehållet i träet ska inte överstiga: 16%. Applicera inte i direkt solljus. I slutna utrymmen börj för fullgod ventilation under applicering och torktid.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FÖREGÅENDE SKIKT:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (för nytt trä) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	Inga.
Anmärkning	
Kulörer/Kulörstabilitet:	Förhöjda tillämpningstemperaturer förstärker den naturliga tendensen till gulfärgning, i synnerhet inomhus.
Omrörning:	Rör om produkten väl före användning..
Filmtjocklek/spädning:	Kan specificeras i annan filmtjocklek än den angivna beroende på syfte och användningsområde. Det här ändrar sträckförmågan och kan påverka torktiden samt övermålningsintervallet. Håll förtunnningen på ett minimum för att säkerställa rätt filmtjocklek. Mängden förtunningsmedel beror på appliceringsförhållanden: temperaturer, ventilation och underlag.
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Övermålning:	Om det längsta intervallet för övermålning överskrider ska du rengöra med färskvatten och låta torka. Slipa lätt och avlägsna allt damm före ommålning. Om ytan har smutsats ned av oljor och förorenande ämnen ska dessa noga avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, ytan sköljas med färskvatten och låtas torka. Slipa lätt och avlägsna allt damm före ommålning.
Anmärkning:	HEMPEL'S BILGE & LOCKER PAINT 5112B
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

5112B10000

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsägar sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.