

<b>Descrizione:</b>	"HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200 è uno strato di finitura alchidico modificato ad alta brillantezza con eccellente ritenzione di colore e lucentezza. Flessibile e resistente all'acqua salata e agli agenti inquinanti. La facile applicazione garantisce una finitura eccezionale."
<b>Uso consigliato:</b>	Per l'uso su fibra di vetro, legno e acciaio. Per l'uso in interni ed esterni sopra la linea di galleggiamento.
<b>Disponibilità</b>	Parte dell'assortimento europeo Yacht. Localmente deve essere confermata la disponibilità.
<b>COSTANTI FISICHE :</b>	
Tinta/Colore:	10231*/ Bianco.
Finitura	Elevata brillantezza
Solidi in volume, %	56 ± 1
Resa teorica:	11.2 m <sup>2</sup> /l [449.1 sq.ft./US gallon] - 50 micron/2 mils
Punto di infiammabilità	41 °C [105.8 °F]
Peso specifico	1.2 kg/litro [10 lb/galloni USA]
Asciutto al tatto	4 ora(e) 20°C/68°F 8 ora(e) 10°C/50°F
Asciutto da carteggiare:	24 ora(e) 20°C/68°F 48 ora(e) 10°C/50°F
Contenuto COV	380 g/l [3.2 lb/galloni USA]
Durata di immagazzinaggio:	5 anni 25°C/77°F
	<small>* altri colori come da lista d'assortimento Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</small>
<b>DETTAGLI DI APPLICAZIONE:</b>	
Metodo di applicazione	Pennello/Rullo/Tampone per verniciatura/Spruzzatura
Diluyente, (volume max)	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pennello/Rullo/Tampone per verniciatura): max.. 5% HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Spruzzatura): max.. 10-15%
foro ugello	0.018 - 0.021 "
pressione ugello	150 bar [2175 psi]
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 o HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Spessore a secco indicato	50 micron [2 mils]
Spessore a umido indicato	90 micron [3.6 mils]
Intervallo di ricopertura, min	10 ora(e) 20°C/68°F 20 ora(e) 10°C/50°F
Intervallo di ricopertura, max	3 giorno(i) 20°C/68°F 6 giorno(i) 10°C/50°F
<b>Sicurezza:</b>	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE:	<p><b>Preparato:</b> Verificare sempre che tutte le superfici siano pulite, prive di olio e asciutte. Pulire la superficie e rimuovere la possibile presenza di olio e grasso con un detergente adatto, carteggiare con carta abrasiva. Rimuovere attentamente la polvere con un lavaggio mediante acqua. Carefully remove dust with fresh water. Si consiglia di applicare un adeguato trattamento del legno sul legno nuovo prima del rivestimento.</p> <p><b>Superficie precedentemente trattata:</b> Carteggiare, pulire e asciugare la superficie</p> <p><b>Applicazione del primer:</b> Applicare il primer specificato HEMPEL'S PRIMER.</p> <p><b>Superficie non trattata:</b> <b>Fibra di vetro:</b> Carteggiare e rimuovere tutta la polvere. <b>Legno nuovo:</b> Carteggiare e rimuovere tutta la polvere. La superficie del legno, asciutta e pulita, deve essere saturata con un opportuno trattamento, dopo di che lasciata asciugare. <b>Acciaio:</b> Rimuovere il sale e altre sostanze contaminanti mediante pulizia con acqua dolce ad alta pressione. Rimuovere tutta la ruggine e il materiale staccato tramite sabbiatura o pulizia meccanica. Rimuovere i residui.</p>
APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:	<p><b>Metodo:</b> Applicare 2-3 mani di prodotto. Se necessario, aggiungere del diluente per facilitare l'applicazione: max. 5%.. Per ottenere una superficie liscia si consiglia di effettuare la carteggiatura tra l'applicazione delle mani successive (rimuovendo sempre la polvere).</p>
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE :	<p>Al momento dell'applicazione, la superficie deve essere perfettamente pulita , asciutta e la temperatura deve essere superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. Il contenuto di umidità nel legno non deve superare: 16%. Non applicare sotto la luce solare diretta. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.</p>
DETERGENTE CONSIGLIATO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
MANO PRECEDENTE:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (per legno nuovo) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
MANO SUCCESSIVA:	Nessuno.
Note:	
Colori/stabilità dei colori	Temperature di servizio maggiori aumenteranno la naturale tendenza all'ingiallimento, in particolare negli interni.
Miscelazione:	Mescolare bene il prodotto prima dell'uso..
Spessori del film/diluizione	Specificabile con uno spessore diverso, a seconda delle modalità d'uso e della superficie da trattare . Ciò modificherà la resa e potrebbe influire sul tempo di essiccazione e sull'intervallo di ricopertura. Mantenere la diluizione minima per garantire lo spessore corretto del film. La quantità di diluente dipende dalle condizioni di applicazione: temperature, ventilazione e substrato.
Condizioni di stoccaggio:	Evitare l'esposizione all'aria e le variazioni di temperatura. Evitare i raggi solari diretti. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare a temperature: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Ricopertura:	<p>Se viene superato l'intervallo massimo di ricopertura per l'applicazione della mano successiva, pulire con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare leggermente e asportare tutta la polvere prima di riverniciare.</p> <p>Se la superficie è stata contaminata da oli e sostanze inquinanti, rimuovere accuratamente con un detergente adatto, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare leggermente e asportare tutta la polvere prima di riverniciare.</p>
Nota:	<b>HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200</b>
Compilato da :	HEMPEL A/S

5320010231