

Beskrivelse:	HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200 er en modifisert alkydmaling med utmerket glans- og fargestabilitet. Fleksibel og motstandsdyktig mot saltvann og forurensning. Enkel påføring sikrer en ualminnelig fin finish.
Anbefalt bruk:	Til bruk på glassfiber, tre og stål. For innvendig og utvendig bruk over vannlinjen.
Tilgjengelighet :	Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.
PRODUKTDATA:	
Fargenumre/Colours:	10231*/ Hvit.
Finish/Glans:	Høyglanset
Volum tørrstoff, %:	56 ± 1
Teoretisk spredeevne:	11.2 m ² /l [449.1 sq.ft./US gallon] - 50 micron/2 mils
Flammepunkt:	41 °C [105.8 °F]
Spesifikkvekt:	1.2 kg/liter [10 pund / US gallon]
Berøringstørr:	4 time(er) 20°C 8 time(er) 10°C/50°F
La tørke før pussing/sliping:	24 time(er) 20°C 48 time(er) 10°C/50°F
VOC-innhold:	380 g/l [3.2 pund / US gallon]
Lagerstabilitet:	5 år 25°C/77°F
	<small>*andre farger ifølge sortimentslisten. De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</small>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Pensel/Rulle/Malepute/Sprøyte
Tynner (maks.vol.):	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 (Pensel/Rulle/Malepute): maks.. 5% HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Sprøyte): maks.. 10-15%
Dysetørrelse:	0.018 - 0.021 "
Dysetrykk:	150 bar [2175 psi]
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 811 (No 1) 08111 eller HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Tørrfilmtykkelse:	50 mikron [2 mils]
Våtfilmtykkelse:	90 mikron [3.6 mils]
Overmalingsintervall, min.:	10 time(er) 20°C 20 time(er) 10°C/50°F
Overmalingsintervall, maks.:	3 dag(er) 20°C 6 dag(er) 10°C/50°F
Sikkerhet:	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	<p>Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir. Fjern støv forsiktig med rent vann. Det anbefales at man behandler nytt treverk med et egnet trebehandlingsmiddel før maling.</p> <p>Tidligere malte/lakkede overflater: Slip, rengjør og tørk overflaten</p> <p>Priming/Grunning: Prime/Grunn med spesifisert HEMPEL'S PRIMER.</p> <p>Umalte/ulakkede overflater: Glassfiber: Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Nytt trevirke: Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Gjennombløt/mett den tørre, rene overflaten med et egnet trebehandlingsmiddel, og la det tørke. Stål: Fjern salt og andre urenheter ved rengjøring med ferskvann (høyt trykk). Fjern all rust og løst materiale ved hjelp av sandblåsing eller rengjøring med mekanisk verktøy. Fjern støv osv.</p>
PÅFØRING AV PRODUKTET:	<p>Metode: Påfør 2–3 strøk med produktet. Tilsett om nødvendig tynner for at påføringen skal gå lettere: maks. 5%. For å oppnå en jevn overflate anbefales pussing med sandpapir mellom strøkene (fjern støv).</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.</p>
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (til nytt treverk) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
Anmerkninger:	
Farger/Farge stabilitet	Økte driftstemperaturer vil forsterke den naturlige tendensen til gulning, særlig innendørs.
Omrøring/blanding:	Rør produktet godt om før bruk..
Filmtykkelse/tynning	Kan spesifiseres i andre filmtykkelser enn angitt, avhengig av formål og bruksområde. Dette vil endre spreedeevnen og kan påvirke tørketiden og overmalingsintervallet. Tynn minst mulig for å sikre at riktig filmtykkelse oppnås. Mengden tynner er avhengig av påføringsforholdene: temperatur, ventilering og underlag.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Dersom maksimum overmalingsintervall overskrides, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt. Hvis overflaten inneholder urenheter som olje eller forurensende stoffer, må du fjerne disse med et egnet rengjøringsmiddel, skyll med ferskvann og la overflaten tørke. Slip lett og fjern alt støvet før det males på nytt.
Merk:	HEMPEL'S BRILLIANT GLOSS 53200
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

5320010231

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.

Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.

Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato