

55530: BASE 55539: CURING AGENT 95370

Beskrivelse: HEMPEL's POLYGLOSS 55530 er en højglans tokomponent polyuretan emalje, der er velegnet til påføring med pensel. Den har fremragende kulør- og farvebestandighed. Lang holdbarhed og beskyttelse mod slid og nedbrydning.

Anbefalet brug: Til brug på glasfiber, stål, aluminium og krydsfiner. Til indvendig og udvendig brug over vandlinjen.

Driftstemperaturer: Maks., kun tør eksponering: 120°C - 140°C (top)

Tilgængelighed: Del af det Europæiske Yacht sortiment.

PRODUKTDATA:

Kulør-nr./farver: 10231*/ Hvid.
Udseende: Højglans
Praktisk volumen tørstof, %: 56 ± 1
Teoretisk strækkeevne: 16 m²/l [641.6 sq.ft./US gallon] - 35 mym
Flammepunkt: 35 °C [95 °F]
Vægtfylde: 1.3 kg/liter [10.7 lbs/US gallon]
Berøringsstør: 6 time(r) 20°C
12 timer 10°C
Lad tørre før slibning: 24 time(r) 20°C
48 time(r) 10°C
Fuldt hærdet: 7 dag(e) 20°C
14 dag(e) 10°C
VOC-indhold: 375 g/l [3.1 lbs/US gallon]
Holdbarhed: 3 år 25°C

**andre kulører i henhold til standardsortiment.*

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

PÅFØRINGSDATA:

Version, blandet produkt: 55530

Blandingsforhold: BASE 55539: CURING AGENT 95370
2:1 på volumen. Rør base op, tilsæt Curing Agent og bland grundigt. Lad den blandede maling hvile nogle minutter inden brug, så evt. luftbobler forsvinder.

Påføringsmetode: Pensel/Rulle/Malepude/Sprøjte

Fortynder (maks.vol.): HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 (Pensel/Rulle/Malepude): maks.. 15%
HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511 (Sprøjte): maks.. 35%
Luftsprøjte (HVLP) / Konventionel (vægtfødning / Almindelig (sugetryk) / Konventionel (trykføde)
1.2-1.5 mm / 1.4-1.6 mm / 1.4-1.8 mm / 1.0-1.2 mm

Anvendelsestid: 6 time(r) 20°C
12 time(r) 10°C

Værktøjsrengøring: HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 eller HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511

Tørfilmtykkelse: 35 mym [1.4 mils]

Vådfilmtykkelse: 75 mym [3 mils]

Overmalingsinterval, min.: 8 time(r) 20°C
16 time(r) 10°C

Overmalingsinterval, maks.: 3 dag(e) 20°C
6 dag(e) 10°C

Sikkerhed: Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:	<p>Forberedelse: Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør overfladen og fjern eventuel olie og fedt med et egnet rengøringsmiddel, og slib med tørt slibepapir. Fjern forsigtigt støv med frisk vand.</p> <p>Tidligere malet overflade: Slib, rengør og tør overfladen</p> <p>Grunding: Grund med angivet HEMPEL'S PRIMER.</p> <p>Ubehandlet overflade: Glasfiber: Slib, og fjern alt støv. Stål: Salte og anden forurening fjernes ved (højtryks)spuling med ferskvand. Al rust og løst materiale fjernes ved sandblæsning eller mekanisk afrensning. Fjern støv. Aluminium: Højtryksrens med rent vand. Sandblæsning med ikke-metallisk blæsemiddel. Krydsfiner Slib, og fjern alt støv. Forsegl den tørre, rene overflade med en egnet træbeskyttelse.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER:	<p>Metode: Påfør to lag af produktet. Tilsæt fortynder for at lette påføringen, hvis det er nødvendigt.. Slibning mellem lagene (fjern støv) anbefales for at opnå en glat overflade.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.</p> <p>Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.</p>
ANBEFALET RENGØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE MALING:	HEMPEL'S SEALER 05991 (for krydsfiner) HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
EFTERFØLGENDE MALING:	Ingen.
BEMÆRKNINGER:	
Omrøring:	Produktet omrøres grundigt før brug.
Filmtykkelser/fortynding:	Afhængig af formålet og anvendelsesområdet kan der specificeres i andre lagtykkelser. Dette vil ændre strækkeevnen og kan ændre tørretiden og overmalingsintervallet. Hold fortynderen på et minimum for at sikre, at der opnås en korrekt filmtykkelse. Mængden af fortynder afhænger af påføringsforholdene: temperaturen, ventilation og underlag.
Lagerstabilitet/lagring:	Eksponering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Hærder:	Følsom overfor fugt. Selv små spor af vand i den blandede maling reducerer anvendelsestiden og resulterer i filmdefekter. Åbnes med med forsigtighed af hensyn til risiko for overtryk. Sæt ikke låg på dåser med blandet produkt. Opbevares på et koldt sted.
Overmaling:	Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling. Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.
Bemærk:	HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 Kun til professionel brug.
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

5553010231