

55530: BASE (PERUSTA) 55539: CURING AGENT (KOVETE) 95370

Tuotekuvaus: HEMPEL POLYGLOSS 55530 on korkeakiiltoinen, kaksikomponenttinen polyuretaanipintamaali, joka sopii erityisesti siveltimellä levitettäväksi. Sillä on hyvä kiilto ja värin säilyvyys. Maali on erittäin kestävä, ja se suojaa hankaumilta ja kulumilta.

Suosittelava käyttö: Voidaan käyttää lasikuitu-, teräs-, alumiini- ja vaneripinnoilla. Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön vesilinjan yläpuolella.

Käyttölämpötilat: Maksimi, vain kuiva käyttölämpötila: 120°C/248°F - 140°C/284°F (huippu)

Saatavuus: Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

Sävynumero/Sävy: 10231*/ Valkoinen.
Kiiltoaste: Korkeakiilto
Kuiva-aine pitoisuus, %: 56 ± 1
Teoreettinen riittoisuus: 16 m²/l [641.6 sq.ft./US gallon] - 35 mikronia/1.4 mils
Leimahduspiste: 35 °C [95 °F]
Ominaispaino: 1.3 kg/litra [10.7 lbs/US gallona]
Kosketuskuiva: 6 tuntia 20°C/68°F
12 tuntia 10°C/50°F
Hiontakuiiva: 24 tuntia 20°C/68°F
48 tuntia 10°C/50°F
Täysin kovettunut: 7 vuorokausi(a) 20°C/68°F
14 vuorokausi(a) 10°C/50°F
VOC-pitoisuus: 375 g/l [3.1 lbs/US gallona]
Säilymisaika: 3 vuotta 25°C/77°F
*muut sävyt tuotevalikoiman mukaan
Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.

KÄYTTÖOHJEET:

Versio, sekoitettu tuote: 55530

Sekoitusuhde: BASE (PERUSTA) 55539: CURING AGENT (KOVETE) 95370
2:1 tilavuuden mukaan. Sekoita perustaa ja lisää kovete. Sekoita hyvin. Odota maalin sekoituksen jälkeen useita minutteja, jotta ilmakuplat häviävät.

Levitysmenetelmä: Sivellin/Tela/Maalaustyyny/Ruisku

Ohenne (enintään, til.): HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 (Sivellin/Tela/Maalaustyyny): maks. 15%
HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511 (Ruisku): maks. 35%
Ilmaruisku (HVLP) / perinteinen (omapainoinen syöttö) / perinteinen (imussyöttö) / perinteinen (painesyöttö)
1.2-1.5 mm / 1.4-1.6 mm / 1.4-1.8 mm / 1.0-1.2 mm

Käyttöaika: 6 tuntia 20°C/68°F
12 tuntia 10°C/50°F

Välineiden puhdistus: HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 tai HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511

Kalvonpaksuus, kuiva: 35 mikronia [1.4 mils]

kalvonpaksuus, märkä: 75 mikronia [3 mils]

Ylimaalaus aika, vähintään: 8 tuntia 20°C/68°F
16 tuntia 10°C/50°F

Ylimaalaus aika, enintään: 3 vuorokausi(a) 20°C/68°F
6 vuorokausi(a) 10°C/50°F

Turvallisuus: Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitukseen- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	<p>Esikäsitteily: Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista pinta ja poista mahdollinen öljy ja rasva sopivalla puhdistusaineella ja hio sitten pinta kuivalla hiekkapaperilla. Poista pöly varovasti makealla vedellä.</p> <p>Aiemmin käsitelty pinta: Hio, puhdista ja kuivaa pinta.</p> <p>Pohjustus: Pohjusta ohjeiden mukaan HEMPEL'S PRIMER.</p> <p>Maalaamaton pinta: Lasikuitu: Hio pinta ja poista pölyt. Teräs: Poista suola ja muut epäpuhtaudet puhdistamalla (korkeapaineisella) makealla vedellä. Poista kaikki ruoste ja irtomateriaali suihkupuhdistuksella tai teräsharjauksella. Poista pöly. Alumiini: Pesu makealla vedellä ja painepesurilla. Pinnan hiekkapuhallus ilman metallisia hioma-aineita. Vaneri Hio pinta ja poista pölyt. Tiivistä kuiva ja puhdas pinta soveltuvalla puun huokoslakalla.</p>
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	<p>Maalaus: Levitä tuotetta kaksi kerrosta. Lisää tarvittaessa ohennetta.. Tasaisen pinnan saavuttamiseksi hiontaa suositellaan maalikerrosten välillä (poista pöly).</p>
MAALAUSOLOSUHTEET :	<p>Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.</p>
SUOSITELTU PUHDISTUSAINE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	HEMPEL'S SEALER 05991 (vaneripinnoille) HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
SEURAAVA MAALIKERROS:	Ei mitään.
Huomautuksia	
Sekoitus:	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä..
Kalvonpaksuudet/ohennus:	Voidaan eritellä muuhun kalvonpaksuuteen kuin esitetty käyttötarkoituksen ja -alueen mukaan. Tämä vaikuttaa riittoisuuteen ja voi vaikuttaa kuivumisaikaan ja ylimaalausväliin. Varmista oikea kalvon paksuus ohentamalla mahdollisimman vähän. Ohenteen määrä riippuu maalausolosuhteista: lämpötilasta, ilmanvaihdosta ja pinnasta.
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Kovete:	Herkkä kosteudelle. Jopa pienet vesijäljet sekoitetussa maalissa lyhentävät käyttöaikaa ja heikentävät kalvonmuodostusta. Avaa kovete purkit varoen. Ylipaineen vaara. Älä kiinnitä kantta purkkeihin, jotka sisältävät sekoitettua tuotetta. Säilytä viileässä paikassa.
Ylimaalaus:	Jos ylimaalukselle määritetty aikaraja ylittyy, puhdista pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen. Jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtele pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.
Huom:	HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 Ainoastaan ammattikäyttöön.
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S

5553010231

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.