

### 55530: BAZA 55539: UTWARDZACZ 95370

<b>Charakterystyka:</b>	HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 to dwuskładnikowa poliuretanowa emalia o wysokim połysku, specjalnie przystosowana do nakładania pędzlem. Zapewnia doskonałą trwałość koloru i połysku. Wysoce wytrzymała, zapewnia ochronę przed ścieraniem i degradacją.
<b>Zalecane użycie:</b>	Do stosowania na powierzchnie z włókna szklanego, stali, aluminium i sklejk. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego nad linią wody.
<b>Temperatura pracy:</b>	Maksymalna, tylko w suchym środowisku: 120°C/248°F - 140°C/284°F. (szczytowy)
<b>Dostępność:</b>	Wymaga potwierdzenia.
<b>DANE FIZYKOCHEMICZNE:</b>	
Kolory/ nr koloru:	10231*/ Biały
Połysk powłoki:	Wysoki połysk
Części stałe, % obj.:	56 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosi:	16 m <sup>2</sup> /dm <sup>3</sup> [641.6 sq.ft./US gallon] - 35 mikronów/1.4 milicale
Temperatura zapłonu:	35 °C [95 °F]
Gęstość:	1.3 kg/dm <sup>3</sup> [10.7 funty/galon USA]
Sucha na dotyk:	6 godzina/godzin 20°C. 12 godz. 10°C/50°F.
Sucha do szlifowania:	24 godzina/godzin 20°C. 48 godzina/godzin 10°C/50°F.
Pełne utwardzenie:	7 dzień/dni 20°C. 14 dzień/dni 10°C/50°F.
Zawartość L.Z.O.:	375 g/l [3.1 funty/galon USA]
Czas składowania:	3 lat(a) 25°C/77°F
<small>* inne kolory zgodnie z listą asortymentową Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPLA.</small>	
<b>SPOSÓB APLIKACJI:</b>	
<b>Nr asortymentu:</b>	<b>55530</b>
Proporcje mieszania składników:	BAZA 55539: UTWARDZACZ 95370 2:1 objętościowo Wymieszać bazę, dodać środek utwardzający i wszystko razem połączyć, dobrze mieszając. Wymieszaną farbę pozostawić na kilka minut, aby przed zastosowaniem pozbyć się pęcherzyków powietrza.
Metoda nakładania:	Pędzel/Walek/Podkładka malarska/Natrysk
Rozcieńczalnik (max. obj.):	HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 (Pędzel/Walek/Podkładka malarska): maks.. 15% HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511 (Natrysk): maks.. 35% Natrysk powietrzny (HVLP) / konwencjonalny (podawanie opadowe) / konwencjonalny (podawanie ssące) / konwencjonalny (podawanie ciśnieniowe) 1.2-1.5 mm / 1.4-1.6 mm / 1.4-1.8 mm / 1.0-1.2 mm
Przydatność mieszanki do stosowania:	6 godzina/godzin 20°C. 12 godzina/godzin 10°C/50°F.
Czyszczenie narzędzi:	HEMPEL'S THINNER 871 (No 2) 08711 lub HEMPEL'S THINNER 851 (No 6) 08511
Grubość powłoki (DFT):	35 µm [1.4 mils]
Grubość warstwy (WFT):	75 µm [3 mils]
Czas do nałożenia następnej warstwy, min:	8 godzina/godzin 20°C. 16 godzina/godzin 10°C/50°F.
Czas do nałożenia następnej warstwy, max:	3 dzień/dni 20°C. 6 dzień/dni 10°C/50°F.
<b>Warunki BiHP:</b>	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p><b>Preparat:</b> Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste, suche i niezaolejone. Oczyścić powierzchnię, usunąć ewentualne resztki oleju i smaru odpowiednim detergentem oraz przeszlifować papierem ściernym. Delikatnie usunąć pył czystą wodą.</p> <p><b>Uprzednio pokryta powierzchnia:</b> Przeszlifować, oczyścić i osuszyć powierzchnię</p> <p><b>Powlekanie:</b> Powlec określonym produktem HEMPEL'S PRIMER.</p> <p><b>Powierzchnia bez powłoki: Włókno szklane:</b> Przeszlifować i usunąć pył. <b>Stal:</b> Sole i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez zmycie wodą wodociągową pod wysokim ciśnieniem. Usunąć całą rdzę i luźny materiał poprzez czyszczenie strumieniowo-ściernie lub czyszczenie narzędziem elektrycznym. Powierzchnię odkurzyć. <b>Aluminium:</b> Czyszczenie słodką wodą pod wysokim ciśnieniem. Czyszczenie strumieniowo-ściernie z niemetalicznym środkiem ściernym. <b>Sklejka</b> Przeszlifować i usunąć pył. Uszczelnić suchą, czystą powierzchnię odpowiednim środkiem uszczelniającym do drewna.</p>
NAKŁADANIE PRODUKTU:	<p><b>Metoda:</b> Nałożyć dwie powłoki produktu. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnika, aby ułatwić aplikację. Aby uzyskać gładką powierzchnię, zalecane jest szlifowanie między nakładaniem kolejnych powłok (usuń pył).</p>
WARUNKI APLIKACJI :	<p>W momencie aplikacji powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Nie stosować przy bezpośrednim świetle słonecznym. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania powłok.</p>
ZALECANY DETERGENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
POWŁOKA POPRZEDNIA:	HEMPEL'S SEALER 05991 (do sklejki) HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
POWŁOKA NASTĘPNA:	Brak.
Uwagi	
Mieszanie:	Wymieszać dokładnie przed użyciem
Grubość powłok/ rozcieńczanie:	Może zostać określona inna grubość warstwy niż wskazana w zależności od przeznaczenia i obszaru użycia. Spowoduje to zmianę wydajności oraz może wpłynąć na czas schnięcia i interwał ponownego nakładania powłoki. Należy kontynuować rozcieńczanie do minimum, aby zapewnić uzyskanie odpowiedniej grubości warstwy. Ilość rozcieńczalnika jest zależna od warunków aplikacji: temperatury, wentylacji i podłoża.
Warunki przechowywania:	Należy unikać wystawienia produktu na działanie powietrza i wysokich temperatur. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Utwardzacz:	Produkt wrażliwy na wilgoć. Nawet śladowe ilości wody w mieszaninie składników spowodują skrócenie czasu przydatności do stosowania oraz defekty w powłoce. Zachować ostrożność przy otwieraniu, z uwagi na możliwość wystąpienia nadciśnienia wewnątrz puszk. Nie nakładać pokrywy na puszki zawierające wymieszany produkt. Przechowywać w chłodnym miejscu.
Nakładanie kolejnych warstw:	<p>W przypadku przekroczenia czasu przerwy między nakładaniem warstw, należy oczyścić powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.</p> <p>Jeśli powierzchnia została zanieczyszczona olejami lub substancjami zanieczyszczającymi środowisko, należy użyć odpowiedniego detergentu, spłukać powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.</p>
Uwaga:	<b>HEMPEL'S POLYGLOSS 55530 Jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego.</b>
Wydany przez:	HEMPEL A/S

5553010231

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.

Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach" dostępnych na stronie [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakteryzują produkt przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawidłowość w warunkach rzeczywistych dowolnego zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.

Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca wyłącza, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzuca na siebie wszelkie roszczenia wiążące się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniechanie, z wyjątkiem zakresu przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrócie lub przekazany w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.