



HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251

Popis: HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251 is a quick-drying acrylic paint, containing an anti-slip aggregate. Physically drying. It has a good brush-ability and is resistant to sunlight, salt water and spillage of mineral oil.

Doporučené použití: As an intermediate and finishing coat in anti-slip systems on interior and exterior surfaces above water-line. Suitable on steel and wood.

Dostupnost: Součást "European Yacht" nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Číslo odstínů/odstíny: 10000*/ Bílá.
Konečný vzhled: Polo-lesklý
Obsah sušiny, %: 46 ± 1
Teoretická vydatnost: 9.2 m²/l [368.9 sq.ft./US gallon] - 50 µm/2 mils
Bod vzplanutí: 26 °C [78.8 °F]
Specifická hmotnost: 1.3 kg/litr [10.8 lbs/US gallon]
Suchý na dotek: 1 - 2 hod. při 20°C

Obsah VOC: 2-4 hod. při 10°C/50°F
472 g/l [3.9 lbs/US gallon]

* Další odstíny jsou dostupné dle nabídkového listu.

Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.

APLIKAČNÍ DETAILY:

Metoda aplikace: Bezvzduchové stříkání / Vzduchové stříkání / Štětec/Váleček/Natírací poduška
Ředidlo (max. objem): 08081 (5%) / 08081 (10-15%) / 08081 (5%)
Velikost ústí trysky: 0.027 - 0.03 "
Tlak na trysce: 150 bar [2175 psi] (Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučeny a mohou být přizpůsobeny)
Čištění náradí: HEMPEL'S THINNER 08081
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá: 50 µm [2 mils]
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá: 100 µm [4 mils]
Přetírací interval, min: Dle specifikace.
Přetírací interval, max: Dle specifikace.

Bezpečnost: Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.



HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nové dřevo: Omyjte ošetřovanou plochu produktem HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 podle pokynů a opláchněte sladkou vodou. Nechte dřevo zaschnout, holá místa obruste smirkem a odstraňte veškerý prach. Suchý, čistý povrch naimpregnujte vhodným ochranným prostředkem na dřevo, nechte zaschnout. Aplikujte jeden nátěr produktu naředěný produktem 5-10% produktem HEMPEL'S THINNER 08111. Vrchní nátěr: 2-3 vrstev z HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251 zředěno max. 5% produktem HEMPEL'S THINNER 08081.

Dřevo již opatřené nátěrem: Omyjte ošetřovanou plochu produktem HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 podle pokynů a opláchněte sladkou vodou. Obruste povrch na rovnoměrný matný vzhled. Suchý, čistý povrch naimpregnujte vhodným ochranným prostředkem na dřevo, nechte zaschnout. Proveďte opravy produktem na plnou tloušťku nátěrového filmu, jak je uvedeno pro nové dřevo.

Nová ocel: Omyjte ošetřovanou plochu produktem HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 podle pokynů a opláchněte sladkou vodou. Soli a jiné nečistoty odstraňte očištěním (vysokotlakou) čistou vodou. Odstraňte veškerou korozi a uvolněný materiál abrazivním otryskáním nebo mechanickým očištěním. Odstraňte zbytky prachu. Opravte nátěr na holých místech na plnou tloušťku nátěrového filmu. Doporučené kombinace jsou: HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201 zředěno produktem HEMPEL'S THINNER 08111. Vrchní nátěr: 2-3 vrstev z HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251 zředěno max. 5% produktem HEMPEL'S THINNER 08081.

Skelný laminát: Omyjte ošetřovanou plochu produktem HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 podle pokynů a opláchněte sladkou vodou. Nechte povrch zaschnout. Odstraňte zbytky prachu. Opravte nátěr na holých místech na plnou tloušťku nátěrového filmu. Doporučené kombinace jsou: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 zředěno 10-15% produktem HEMPEL'S THINNER 08451. Doporučuje se provést zdrsňování povrchu pro zajištění optimální přilnavosti nátěrové hmoty k povrchu. Vrchní nátěr: 2-3 vrstev z HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251 zředěno max. 5% produktem HEMPEL'S THINNER 08081.

APLIKAČNÍ PODMÍNKY:

Aplikujte pouze na čistý a suchý povrch při teplotě nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci. Použijte pouze tehdy, pokud vytvrzování může probíhat při teplotách nad: 5°C/41°F. Neaplikujte na přímém slunečním světle. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.

PŘEDCHOZÍ NÁTĚR:

Dle specifikace. Doporučené kombinace jsou: HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201, HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551.

NÁSLEDNÝ NÁTĚR:

Žádný.

Poznámky

Stabilita odstínů/odstínu:

Při působení vyšších teplot za provozu dochází ke zvýraznění přirozené tendence ke žloutnutí, zejména v interiéru.

Aplikace:

Při aplikaci stříkáním je nutné aplikovat druhou vrstvu za mokra nebo po: 8 hod. při 20°C, 16 hod. při 10°C/50°F.

Tloušťka nátěrového filmu / ředění:

V závislosti na účelu a oblasti použití může být specifikována jiná tloušťka nátěrového filmu než je uvedena. Tím se změní vydatnost a může být ovlivněna doba zasychání a interval mezi nátěry. Běžný rozsah tlouštěk suchého nátěrového filmu je: 40-50 µm/1.6-2 mils

Poznámka k přetírání:

Po vystavení vlivům znečištěného prostředí je nutné před nanášením dalšího nátěru očistit dokonale povrch opláchnutím vysokotlakou sladkou vodou nebo opláchnutím sladkou vodou a důkladným odhrnutím tvrdým kartáčem, a nechat uschnout.

Přetírací intervaly:

Maximální přetírací interval platí pro vnější plochy vystavené během životnosti nátěrového systému pravidelnému ponoru, postřiku, kondenzaci nebo abrazi. Pro ostatní plochy není stanoven maximální přetírací interval k zajištění přilnavosti. Pokud je maximální přetírací interval překročen, je nezbytné povrch zdrsňovat pro zajištění přilnavosti mezi nátěry.

Poznámka:

HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251
Informace uvedené v Údajovém listu jsou určeny pro komerční účely.

VYDAL:

HEMPEL A/S

5625110000

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dřívě.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytována v souladu se VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.