

<b>Opis:</b>	HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251 je brzосуšeći akrilni polusjajni završni premaz s finim granulama pomoću kojih se postiže protukliznost završnog sloja. Odlikuje ga trajnost i dobra otpornost na sunčevo zračenje, vodu i ulje.
<b>Preporučena uporaba:</b>	Za primjenu na površinama od stakloplastike, drva i čelika.
<b>Svojstva:</b>	Sadrži granule za postizanje protukliznog završnog sloja.
<b>Raspoloživost:</b>	Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.
<b>FIZIKALNE KONSTANTE :</b>	
Šifra nijanse/Nijansa:	10000*/ Bijela.
Izgled premaza:	Polu-sjajan
Volumni sadržaj suhe tvari, %:	46 ± 1
Teoretska izdašnost:	9.2 m <sup>2</sup> /l [368.9 sq.ft./US gallon] - 50 mikrometara
Plamište	26 °C [78.8 °F]
Specifična težina:	1.3 kg/litra [10.8 lb / američki galon]
Suh na dodir:	2 h 20°C 4 h 10°C
Sadržaj HOS:	471 g/l [3.9 lb / američki galon]
Rok skladištenja:	5 godine 25°C
<small>*ostale nijanse prema proizvodnom asortimanu. Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.</small>	
<b>PODACI O PRIMJENI :</b>	
Način nanošenja:	Kist/Valjak/Jastučić za boju/Raspršivač
Razrjeđivač (max. vol.):	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 ( Kist/Valjak/Jastučić za boju): maks.. 5% HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Raspršivač): maks.. 10-15%
Otvor sapnice:	0.027 - 0.03 "
Izlazni pritisak:	150 bar [2175 psi] (Podaci za bezračni raspršivač okviri su i mogu se podesiti)
Čišćenje alata:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Potrebna debljina filma, suh:	50 mikrometara [2 mils]
Potrebna debljina filma, mokar:	100 mikrometara [4 mils]
Međupremazni interval, min:	3 h 20°C 6 h 10°C
Međupremazni interval, max:	3 dan(a) 20°C 6 dan(a) 10°C
<b>Mjere sigurnosti:</b>	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

PRIPREMA POVRŠINE:	<p><b>Priprema:</b> Površine uvijek moraju biti čiste i suhe te na njima ne smije biti ulja. Očistite površinu, odstranite eventualne ostatke ulja i maziva odgovarajućim deterdžentom te izbrusite suhim brusnim papirom. Pažljivo odstranite prašinu slatkim vodom. U slučaju zaštite novog drva preporučuje se nanošenje odgovarajuće količine sredstva za zaštitu drva prije premazivanja.</p> <p><b>Prethodno obojena površina:</b> Površinu izbrusiti, očistiti i ostaviti da se osuši</p> <p><b>Nanošenje temeljnog premaza:</b> Nanijeti specifičirani temeljni premaz HEMPEL'S PRIMER.</p> <p><b>Neobojena površina: Stakloplastika:</b> Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. <b>Novo drvo:</b> Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Suhu, čistu površinu zasiti odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva i ostaviti da se osuši. <b>Čelik:</b> Ukloniti soli i ostala onečišćenja mlazom slatke vode (pod visokim pritiskom). Ukloniti svu hrđu i slabo prijanjajući materijal čišćenjem mlazom abraziva ili strojnim alatom. Otprati ostatke.</p>
NANOŠENJE PROIZVODA:	<p><b>Metoda:</b> Nanijeti 2-3 premaza proizvoda. Ukoliko je potrebno, dodati razrjeđivač kako bi se pospjelo nanošenje: maks. 5%.</p> <p>Ako se koristi HEMPELOV 2-komponentni temelj, prije nanošenja proizvoda preporučuje se snažno pjeskarenje površine kako bi se osigurala optimalna adhezija.</p>
UVJETI NANOŠENJA :	<p>U trenutku nanošenja površina mora biti potpuno čista i suha, s temperaturom iznad rosišta, kako bi se spriječila kondenzacija. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti: 16%. Nemojte nanositi na mjestu izloženom izravnom sunčevom zračenju. U skučenom prostoru osigurati odgovarajuću ventilaciju u toku nanošenja i sušenja.</p>
PREPORUČENI DETERDŽENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
PRETHODNI PREMAZ:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (za novo drvo) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201; HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
SLJEDEĆI PREMAZ:	Ne postoji.
NAPOMENE:	
Nijanse/stabilnosti nijansi	Više temperature u eksploataciji pojačavaju prirodnu tendenciju žućenja, naročito u zatvorenim prostorima.
Zamješavanje:	Prije upotrebe dobro promiješati proizvod..
Debljine filma/razrjeđivanje:	Ovisno o namjeni i području primjene, može se specifičirati i u nekoj drugoj debljini filma od one koja je navedena. To će izmijeniti vrijednost koja je dana za izdašnost i može utjecati na sušivost i međupremazni interval. Razrjeđivanje i dalje održavajte na minimumu kako biste osigurali postizanje ispravne debljine filma. Količina razrjeđivača ovisi o uvjetima nanošenja: temperaturi, ventilaciji i podlozi.
Uvjeti skladištenja:	Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.
Nanošenje sljedećeg premaza:	U slučaju prekoračenja maksimalnog međupremaznog intervala očistiti slatkim vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu. Ako je površina onečišćena uljem i zagađivačima, temeljito ih odstraniti pomoću odgovarajućeg deterdženta, površinu isprati slatkim vodom i ostaviti da se osuši. Prije ponovnog nanošenja lagano izbrusiti i odstraniti svu prašinu.
Nota:	<b>HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251</b>
Izdano:	HEMPEL A/S

5625110000

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na [www.hempel.hr](http://www.hempel.hr).

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvodi se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odbacuje a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.