

Charakterystyka:	HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251 to szybkoschnąca, półmatowa akrylowa powłoka wierzchnia, która zawiera granulki zapewniające antypoślizgowe wykończenie. Wytrzymała i charakteryzująca się wysoką odpornością na działanie światła słonecznego, wody i oleju.
Zalecane użycie:	Do stosowania wyłącznie na powierzchni z włókna szklanego, drewna i stali. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego nad linią wody.
Właściwości:	Zawiera granulki zapewniające antypoślizgowe wykończenie.
Dostępność:	Wymaga potwierdzenia.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:	
Kolory/ nr koloru:	10000*/ Biały
Połysk powłoki:	Półpołysk
Części stałe, % obj.:	46 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosi:	9.2 m ² /dm ³ [368.9 sq.ft./US gallon] - 50 mikronów/2 milicale
Temperatura zapłonu:	26 °C [78.8 °F]
Gęstość:	1.3 kg/dm ³ [10.8 funty/galon USA]
Sucha na dotyk:	2 godzina/godzin 20°C. 4 godzina/godzin 10°C/50°F.
Zawartość L.Z.O.:	471 g/l [3.9 funty/galon USA]
Czas składowania:	5 lat(a) 25°C/77°F
	<small>* inne kolory zgodnie z listą asortymentową Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPLA.</small>
SPOSÓB APLIKACJI:	
Metoda nakładania:	Pędzel/Walek/Podkładka malarska/Natrysk
Rozcieńczalnik (max. obj.):	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Pędzel/Walek/Podkładka malarska): maks.. 5% HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Natrysk): maks.. 10-15%
Średnica dyszy:	0.027 - 0.03 "
Ciśnienie w dyszy:	150 bar [2175 psi] (Dane dotyczące natrysku bezpowietrznego podane są orientacyjnie i mogą ulec korekcie)
Czyszczenie narzędzi:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Grubość powłoki (DFT):	50 µm [2 mils]
Grubość warstwy (WFT):	100 µm [4 mils]
Czas do nałożenia następnej warstwy, min:	3 godzina/godzin 20°C. 6 godzina/godzin 10°C/50°F.
Czas do nałożenia następnej warstwy, max:	3 dzień/dni 20°C. 6 dzień/dni 10°C/50°F.
Warunki BiHP:	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Preparat: Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste, suche i niezaolejone. Oczyszczyć powierzchnię, usunąć ewentualne resztki oleju i smaru odpowiednim detergentem oraz przeszlifować papierem ściernym. Delikatnie usunąć pył czystą wodą. Przed nałożeniem powłoki zaleca się użycie środka ochronnego do drewna.</p> <p>Upřednio pokryta powierzchnia: Przeszlifować, oczyścić i osuszyć powierzchnię</p> <p>Powlekanie: Powlec określonym produktem HEMPEL'S PRIMER.</p> <p>Powierzchnia bez powłoki: Włókno szklane: Przeszlifować i usunąć pył. Świeże drewno: Przeszlifować i usunąć pył. Nasycić suchą, czystą powierzchnię odpowiednim środkiem ochronnym do drewna i poczekać, aż wyschnie. Stal: Sole i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez zmycie wodą wodociągową pod wysokim ciśnieniem. Usunąć całą rdzę i luźny materiał poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne lub czyszczenie narzędziem elektrycznym. Powierzchnię odkurzyć.</p>
NAKŁADANIE PRODUKTU:	<p>Metoda: Nałożyć 2-3 powłoki produktu. W razie potrzeby dodać rozcieńczalnika, aby ułatwić aplikację: maks. 5%.</p> <p>Przy użyciu dwuskładnikowej powłoki firmy HEMPEL zaleca się dokładnie przeszlifować powierzchnię, aby uzyskać optymalne przyleganie przed nałożeniem produktu.</p>
WARUNKI APLIKACJI :	W momencie aplikacji powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać: 16%. Nie stosować przy bezpośrednim świetle słonecznym. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania powłok.
ZALECANY DETERGENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
POWŁOKA POPRZEDNIA:	HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362 (do świeżego drewna) HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201; HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551
POWŁOKA NASTĘPNA:	Brak.
Uwagi	
Kolory/ Trwałość kolorów:	Wyższa temperatura użytkowania wzmocni naturalną tendencję do żółknięcia, szczególnie w pomieszczeniach.
Mieszanie:	Wymieszać dokładnie przed użyciem.
Grubość powłok/ rozcieńczanie:	Może zostać określona inna grubość warstwy niż wskazana w zależności od przeznaczenia i obszaru użycia. Spowoduje to zmianę wydajności oraz może wpłynąć na czas schnięcia i interwał ponownego nakładania powłoki. Należy kontynuować rozcieńczanie do minimum, aby zapewnić uzyskanie odpowiedniej grubości warstwy. Ilość rozcieńczalnika jest zależna od warunków aplikacji: temperatury, wentylacji i podłoża.
Warunki przechowywania:	Należy unikać wystawienia produktu na działanie powietrza i wysokich temperatur. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Nakładanie kolejnych warstw:	W przypadku przekroczenia czasu przerwy między nakładaniem warstw, należy oczyścić powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem. Jeśli powierzchnia została zanieczyszczona olejami lub substancjami zanieczyszczającymi środowisko, należy użyć odpowiedniego detergentu, spłukać powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.
Uwaga:	HEMPEL'S NON-SLIP DECK COATING 56251
Wydany przez:	HEMPEL A/S

5625110000

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.

Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach" dostępnych na stronie www.hempel.com. Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakteryzują produkt przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawidłowość w warunkach rzeczywistych dowolnego zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.

Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawca wyłącza, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wiążących się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniechanie, z wyjątkiem zakresu przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrócie lub przekazany w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.