

<b>Beskrivelse:</b>	<b>Hempel's Classic 71220</b> er et effektivt polerende (eroderende) bunnstoff som gir god beskyttelse gjennom hele sesongen.
<b>Anbefalt bruk:</b>	Som et bunnstoff for båter av glassfiber, tre, kryssfiner og stål. Skal ikke benyttes på aluminium eller andre legeringer av lettmetall på grunn av korrosjonsfare ved direkte kontakt. Egnert for marsjfart.
<b>Sertifikater/Godkjennelser:</b>	
<b>Tilgjengelighet :</b>	Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.
<b>PRODUKTDATA:</b>	
Fargenumre/Colours:	19990*/ Svart.
Finish/Glans:	Halvmatt
Volum tørrstoff, %:	50 ± 1
Teoretisk spreddeevne:	12.5 m <sup>2</sup> /l [501.2 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils
Flammepunkt:	37 °C [98.6 °F]
Spesifikkvekt:	1.4 kg/liter [12 pund / US gallon]
Berøringstørr:	4 time(er) 20°C 8 time(er) 10°C/50°F
VOC-innhold:	424 g/l [3.5 pund / US gallon]
Lagerstabilitet:	5 år 25°C/77°F (fra produksjonsdato på lokk) <small>*andre farger ifølge sortimentslisten. De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</small>
<b>PÅFØRINGSDATA:</b>	
Påføringsmetode:	Pensel/Rulle/Malepute
Tynner (maks.vol.):	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081 (Pensel/Rulle/Malepute): maks . 5%  (Sprøyte: Kun til profesjonell bruk. HEMPEL'S THINNER 08080: 5-15%)
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Tørrfilmtykkelse:	40 mikron [1.6 mils]
Våtfilmtykkelse:	75 mikron [3 mils]
Overmalingsintervall, min.:	4 time(er) 20°C 8 time(er) 10°C/50°F
Overmalingsintervall, maks.:	Ingen
<b>Sikkerhet:</b>	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	<p><b>Stoffblanding:</b> Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med en egnet detergent og slip flaten med sandpapir. Fjern omhyggelig støv med ferskvann.</p> <p><b>Umalte/ulakkede overflater:</b> Grunn den forbehandlede overflaten med HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551, og påfør et heftstrøk med HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 mens overflaten fortsatt er klebrig. <b>Eksisterende, gammelt selvpolerende eller tradisjonelt bunnstoff:</b> Fjern løse partikler og urenheter ved høytrykksrengjøring med ferskvann. La tørke. <b>Eksisterende gammelt og hardt bunnstoff med hard matrise eller et ukjent bunnstoff:</b> Høytrykksrengjør med ferskvann, våtslip, fjern støv. Rengjør og tørk overflaten. Hvis tilstanden til eksisterende bunnstoff er dårlig, forsegles det med et strøk HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030.</p> <p>Hvis tilstanden til eksisterende bunnstoff er generelt dårlig, anbefales det å fjerne tidligere lag og grunn deretter før nytt bunnstoff påføres.</p>
PÅFØRING AV PRODUKTET:	<p><b>Metode:</b> Påfør 2 strøk bunnstoff, hver med 40 µm tørrfilmtykkelse. Påfør et ekstra strøk rundt vannlinjen og på områder med høy slitasje. For Sverige, Finland, Nederland: Påfør antifoulingen/ bunnstoffet i et strøk med tørrfilmtykkelse på 40 µm. Tilsett om nødvendig tynner for at påføringen skal gå lettere: maks. 5%. Rør produktet godt om før bruk. Bruk vernehansker/verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.</p>
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551, HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
Anmerkninger:	
Farger/Farge stabilitet	<p>Endelig farge oppnås etter én uke nedsenket i vann. Brukstiden kan også ha en viss innvirkning på fargen. Bunnstoffet kan få en kobbergrønn nyanse.</p> <p>Det kan være en liten forskjell i farge fra parti til parti. Blandes/omrøres før påføring.</p>
Omrøring/blanding:	Dette produktet inneholder tunge partikler. Rør godt før bruk.
Filmtykkelse/tynning	Tynn minst mulig for å sikre at riktig filmtykkelse oppnås. Mengden tynner er avhengig av påføringsforholdene: temperatur, ventilering og underlag.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperatur: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Sjøsetting:	Minimum: 24 time (20°C); Maksimum: 1 måned
Overmaling:	Intet maksimum overmalingsintervall, men etter langvarig eksponering i forurenset atmosfære må akkumulerte urenheter fjernes ved (høytrykk) spyling med ferskvann og flaten må deretter få tørke før påføring av neste strøk
Merk:	<b>Hempel's Classic 71220</b>
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

7122019990