

Tuotekuvaus:	Biosidivapaa spraymaali, Ecopower Prop käytetään pinnoitteena potkureissa ja vetolaitteissa. Tämä pinnoite estää kasvillisuutta tarttumasta kunnolla ja pinnat helposti puhdistettavina mahdollisesti kauden aikana tarttuvasta kasvillisuudesta. Itseuudistumista ohjataan kehittyneen sideainetekniikan avulla koko veneilykauden ajan ilman että maalia kerrostuu.
Saatavuus:	Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.
TEKNISET TIEDOT:	
Sävynumero/Sävy:	19990/ Musta.
Kiiltoaste:	Puolihihmeä
Kuiva-aine pitoisuus, %:	28 ± 1
Teoreettinen riittävyys:	1.3 m ² / 500 ml ruiskupullo - 25 mikronia/1 mils
Leimahduspiste:	Helposti syttyvää.
Ominaispaino:	1.2 kg/litra [10 lbs/US gallona]
Kosketuskuiva:	20 minuutti(a) , 20°C/68°F 40 minuutti(a) , 10°C/50°F
VOC-pitoisuus:	629 g/l [5.2 lbs/US gallona]
Säilymisaika:	5 vuotta
	<i>Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.</i>
KÄYTTÖOHJEET:	
Levitysmenetelmä:	Spraypurkki
Välineiden puhdistus:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Kalvonpaksuus, kuiva:	25 mikronia [1 mils]
kalvonpaksuus, märkä:	100 mikronia [4 mils]
Ylimaalaus aika, vähintään:	40 noin minuutti(a) 20°C/68°F 60 minuutti(a) 10°C/50°F
Ylimaalaus aika, enintään:	Ei mitään
Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	<p>Esikäsitteily: Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista pinta ja poista mahdollinen öljy ja rasva sopivalla puhdistusaineella ja hio sitten pinta kuivalla hiekkapaperilla. Poista pöly huolellisesti makealla vedellä.</p> <p>Maalaamaton pinta: Levitä esikäsitellylle pinnalle HEMPEL LIGHT PRIMER 45551 -pohjamaalia ja sen päälle HEMPEL UNDERWATER PRIMER 26030 -tartuntamaalia, kun epoksipinta on vielä tahmea.</p> <p>Aiemmin käsitelty pinta: Vanha itsekiillottuva tai perinteinen antifouling-maali: Poista irtomainen aines ja muut epäpuhtaudet puhdistamalla korkeapaineisella makealla vedellä. Anna kuivua. Nykyinen kova antifouling-maali tai tuntematon antifouling-maali: Puhdista korkeapaineisella makealla vedellä, hio märkämenetelmällä, poista pöly. Puhdista ja kuivaa pinta. Jos vanhan antifouling-maalin kunto on heikko, maalaa yksi kerros HEMPEL UNDERWATER PRIMER 26030 -tartuntamaalia.</p> <p>Jos vanhan antifouling-maalin kunto on yleisesti huono, on suositeltavaa poistaa aiemmat kerrokset ja pohjustaa pinta uudelleen ennen antifouling-maalin käyttöä.</p>
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	<p>Maalaus: Peitä muut alueet, mukaan lukien anodit, ennen käyttöä. Ravista hyvin ennen käyttöä. Ruiskuta 20–30 cm:n etäisyydeltä pinnasta. Levitä tuotetta yksi kerros kerrallaan, kunnes pinta on tasainen ja yhtenäinen. (minimi 4 kerrosta) Ravista purkkia välillä käytön aikana. Ruiskuta ylösalaisin ruiskutuksen lopussa, jotta suutin puhdistuu. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvosuojainta.</p> <p>Jos pinta on pohjamaalattu HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 tai HEMPEL LIGHT PRIMER SPRAY 455EX epoksipohjamaalilla, ruiskuta tuotetta pintaan, kun pohjamaali on vielä tahmea.</p>
MAALAUSSOLOSUHTEET :	Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.
SUOSITELTU PUHDISTUSAINE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	HEMPEL'S PROP PRIMER 101EX or HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030
SEURAAVA MAALIKERROS:	Ei mitään.
Huomautuksia	
Sekoitus:	Sekoitus: Pidä purkkia pystysuorassa ja ravista sitä voimakkaasti, kunnes kuulet sekoituskuulan äänen; jatka sitten ravistamista vielä 2 minuuttia. Ravista purkkia välillä käytön aikana. Ruiskuta ylösalaisin ruiskutuksen lopussa, jotta suutin puhdistuu.
Kalvonpaksuudet/ohennus:	Huomaa, että ruiskumaalaus voi antaa muita menetelmiä pienemmän paksuuden kerrosta kohti. Maalaa useita kerroksia ja käytä koko purkki eritellyn paksuuden saamiseksi. Ruiskupulloa on pidettävä pystyasennossa maalauksen aikana ja käytettävä vain, kun ponneainetta on riittävästi.
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Vesillelasku:	Minimi: 24 tuntia 20°C/68°F ; Maksimi: 1 kuukausi
Ylimaalaus:	Tuotteella ei ole maksimi ylimaalausväliä, mutta ennen ylimaalausta puhdista pitkään likaantuneessa ympäristössä olleet pinnat huolellisesti korkeapainemakeavesipesulla ja anna niiden kuivua ennen seuraavan kerroksen maalaamista.
Huom:	HEMPEL'S ECOPOWER PROP 7446X
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S

7446X19990

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.