

Hempel's Custom Marine Polish 67444

Características del producto

Descripción

Hempel's Custom Marine Polish es un pulimento limpiador líquido.

Uso recomendado

Para la limpieza, pulido y protección de la fibra de vidrio y las superficies pintadas o barnizadas.

Características

- No disponible.

Seguridad del producto

Punto de inflamación 54°C [130°F]

Contenido en VOC

Legislación	Valor
UE	278 g/L [2,32 lb/gal EE.UU.]

Según la legislación específica, consulte la información detallada en las notas explicativas disponibles en la página web general de Hempel (hempel.com) o en su página web local.

Manipulación

Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observar las etiquetas de seguridad en los envases y los contenedores de pintura y seguir todas las regulaciones locales y nacionales. Siempre consultar las Fichas de seguridad de Hempel para este producto junto con la Ficha técnica del producto.

Datos del producto

Código de producto

67444

Color estándar / código

- 98880

Volumen de sólidos

15 ± 2%

Peso específico

1 kg/L [8 lb/gal EE.UU.]

Preparación de superficie:

Limpieza

- Limpiar con Hempel's Pre-Clean o Hempel's Boat Shampoo.

Mantenimiento y reparación

- Superficies deterioradas: Renueve el brillo y el color con Hempel's Rubbing Liquid.

Aplicación

Método de aplicación

Agite bien antes de usar. No aplicar bajo exposición directa a la luz solar. Si se emplea con pinturas "metálicas", se recomienda realizar un pulido de prueba en un área poco visible.

Condiciones de aplicación

- Para evitar la condensación, aplique sobre una superficie limpia y seca con una temperatura de al menos 3°C [5°F] por encima del punto de rocío.

Observaciones de aplicación

- Aplique el producto con un trapo suave, limpio y seco.
 - Para un alto brillo, pula con un paño limpio o una máquina pulidora.
 - Cambie con frecuencia los trapos para que estén limpios.
 - Deje curar la película protectora del producto durante al menos una semana antes de realizar un lavado con detergente.

Hempel's Custom Marine Polish 67444

Secado y repintado

Compatibilidad del producto

- Capa subsiguiente: Los productos recomendados son: Hempel's Wax, Hempel's Wax TecCel

Tiempo de secado

Deje transcurrir un tiempo de secado/curado 90 días antes de aplicar el producto.

Otras observaciones

- Posteriormente, si es necesario un repintado, es muy importante eliminar todos los restos de cera utilizando Hempel's Pre-Clean.

Almacenaje

Vida de almacenaje

Temperatura ambiente	25°C [77°F]
Producto	60 meses

Vida de almacenaje desde la fecha de producción, siempre que se almacene en el contenedor original y sin abrir. Después, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil del producto. Consulte a Hempel para obtener asesoramiento.

Condiciones de almacenaje

- La temperatura debe ser superior a los 0°C [32°F] durante el transporte y el almacenaje.

Documentos adicionales

Hay información adicional disponible en el sitio web de Hempel (<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>) o en el sitio web local de Hempel:

- Notas aclaratorias para la ficha técnica del producto.
- Métodos de aplicación.
- Información adicional: el Manual de Náutica o hempelyacht.es

La presente ficha técnica de producto («FTP») corresponde al producto suministrado («Producto») y está sujeta a actualizaciones periódicas. Por consiguiente, el comprador/aplicante debería tener en cuenta la FTP que se proporciona junto al lote del Producto en cuestión, (y no una versión anterior). Además de la FTP, el comprador/aplicante podrá recibir todas o algunas de las siguientes especificaciones, informes o pautas que se enumeran a continuación o que están disponibles en el apartado «Productos» del sitio web de Hempel en www.hempel.com (los «Documentos adicionales»):

N.º	Descripción del documento	Ubicación/comentarios
1.	Informe técnico	Orientaciones específicas puntuales que se proporcionan, previa solicitud, para proyectos concretos
2.	Especificaciones	Únicamente se facilitan para proyectos concretos.
3.	FTP	El presente documento
4.	Notas aclaratorias de la FTP	Disponibles en www.hempel.com . Contienen información relevante acerca de los parámetros de comprobación del Producto.
5.	Instrucciones de aplicación	En caso de estar disponibles, se encuentran en www.hempel.com
6.	Pautas técnicas genéricas (por ejemplo, sobre la aplicación).	En caso de estar disponibles, se encuentran en www.hempel.com

En caso de conflicto entre la información que se proporciona en la FTP y los Documentos adicionales, el orden de prioridad de la información será el anteriormente indicado. En tal caso, póngase en contacto también con su representante de Hempel para aclarar la situación. Asimismo, el comprador/aplicante deberá respetar plenamente la pertinente ficha de seguridad («FS») que se proporciona con cada Producto y que también se puede descargar desde www.hempel.com.

Hempel no se responsabiliza de los defectos que surjan en los casos en los que la aplicación del Producto no se haya realizado de conformidad con las recomendaciones y los requisitos establecidos en la FTP correspondiente y en los Documentos adicionales. La información y las condiciones del presente *Disclaimer* se aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento que proporcione Hempel en relación con el Producto. Asimismo, el Producto suministrado y toda la asistencia técnica se proporcionan de conformidad con las Condiciones Generales de Venta, Entrega y Servicio de Hempel, salvo que se acuerde expresamente otra cosa por escrito.