

Hempel's Profair

Tuotteen ominaisuudet

Tuotekuvaus

Hempel's ProFair on kevyt kaksikomponenttinen epoksitasoite, joka tarttuu hyvin ja on erittäin veden kestävä. Helppo hioa täysin kovettuneena.

Suosittelava käyttö

Soveltuu käytettäväksi lasikuidulla, kovalla puulla, teräksellä ja muilla kovilla materiaaleilla. Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön vesilinjan ylä- ja alapuolella.

Ominaisuudet

- 1. Täytteenä ja tasoitteena suurten alojen profilointiin.
- 2. Yksityiskohtaiseen tasoittamiseen, kun vaaditaan rakenteellista lujuutta ja joustavuutta.
- 3. Voidaan levittää enintään 25 mm:n kalvonpaksuuteen ilman painumista.

Tuoteturvallisuus

Leimahduspiste 94°C [201°F]

VOC-pitoisuus, sekoitettu tuote

Lainsäädäntö	Arvo
EU	19 g/L [0,16 lb/US gal]

Lainsäädännön mukaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävissä tuoteselosteissa, jotka ovat saatavilla Hempelin verkkosivuilta Hempel.com tai Hempelin paikalliselta verkkosivustolta.

Käsittely

Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisäiliöiden varoitus- ja turvateksteihin ennen käyttöä ja käytön aikana sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. Katso aina tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisäksi Hempelin käyttöturvatiedotteesta.

Tuotetiedot

Tuotekoodi

35290

Tuotteen komponentit

Perusta 35299

Kovete 98290

Vakiosävy / koodi

Light blue 30540

Vaaleansininen 30540

Kiilto

Puolikiiltävä

Kuiva-ainepitoisuus

98 ± 2%

Ominaispaino

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Kuiva kalvonpaksuus, viite

1000 mikronia [40 mils]

Pinnan esikäsittely

Puhtaus

- Poista öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet sopivalla pesuaineella.

Uudisrakennus:

- Maalaamaton pinta: Hio pinta ja poista pölyt.
- Pohjusta 1–2 kerroksella määriteltyä Hempelin pohjamaalia.

Huolto ja korjaus

- Aiemmin käsitelty pinta: Hio, puhdista ja kuivaa pinta.

Karheus

- Silota tasoite hiomalla.

Hempel's Profair

Levittäminen

Sekoitusuhde

Perusta 35299 : Kovete 98290
 (1 : 1 tilavuuden mukaan)

Sekoita juuri ennen käyttöä saman verran kumpaakin komponenttia yhteen, kunnes väri on yhtenäinen. Vältä ilmakuplia seoksessa.

Ohenne

Ei ohennusta

Puhdistusaine

Hempel's Thinner 845 08451
 Hempel's Degreaser 99611

Käyttöaika

Tuotteen lämpötila	10°C [50°F]
Käyttöaika	2 tuntia

Levitysmenetelmä

Työkalu	Käyttöparametristä
Lasta	Ei oleellinen.

Älä käytä tinneriä tämän tuotteen kanssa.

Kalvonpaksuus

	Suositellaan
Kalvonpaksuus, kuiva	1000 mikronia [40 mils]
Kalvonpaksuus, märkä	1019 mikronia [41 mils]
Teoreettinen riittoisuus	1 m ² /L [41 sq ft/US gal]

Tuote voidaan määritellä muuhun kalvonpaksuuteen kuin esitettyyn riippuen käyttötarkoituksesta ja -alueesta. Tämä vaikuttaa riittoisuuteen ja kuivumisaikaan sekä ylimaalausaikaväliin.

Maalausolosuhteet

- Pintalämpötilan pitää olla yli 10°C [50°F] levittämisen ja kovettumisen aikana.

Suhteellinen ilmankosteus

- Suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85% kuivumisen ja kovettumisen aikana.

Huomautuksia

- Tuotetta voi levittää 25 mm:n kerroksen.
- Tasoita tuote, kun tasoitteeseen jää vielä sormenjälkiä ja se on vielä tahmeaa.
- Joka hiotaan ja ylimaalataan kuivana 2 kerroksella suositeltua Hempel Primer -pohjamaalia.
- Pintamaaleja ei pidä levittää suoraan tuotteen päälle.

Kuivuminen ja ylimaalaus

Tuoteyhteensopivuus

- Aiempi maalikerros: Suositeltu tuote on: Hempel's Light Primer
- Seuraava maalikerros: Suositeltu tuote on: Hempel's Light Primer

Kuivumisaika

Pintalämpötila		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Kosketuskuiva	tuntia	24	12
Hiontakuiiva	tuntia	-	24
Täysin kuivunut	päivää	14	7

Määritely kuivan kalvon paksuus:lle 1000 mikronia [40 mils] vakio-olosuhteissa, katso lisätietoja Hempelin tuoteselosteista.

Ylimaalauus

Hempel'in tekniset tiedot korvaavat kaikki ohjeet ja ajat, jotka mainittu tässä ylimaalaustaulukossa.

Laadun nimi		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Ilmastorasitus, kohtalainen			
Hempel's Profair	Min. Maks.	60 t. Ei maks.	24 t. Ei maks.
Upotus			
Hempel's Profair	Min. Maks.	60 t. Ei maks.	24 t. Ei maks.

Hempel's Profair

Kuivumisolosuhteet

- Jotta ilmoitettu kuivumisaika saavutetaan, on tärkeää ylläpitää riittävää ilmanvaihtoa maalaamisen, kuivumisen ja kovettumisen aikana.
- Juuri levitetyn kerroksen kondensaatiota pitäisi välttää.

Ylimaalausta koskevia huomautuksia

- Ylimaalaukselle ei ole määritetty enimmäisaikarajaa, mutta jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtelee pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.

Muut huomautukset

- Pinnan pitää olla puhdas ennen ylimalausta.

Varastointi

Säilymisaika

Ympäristön lämpötila	25°C [77°F]
Perusta	24 kuukautta
Kovete	24 kuukautta

Säilymisaika valmistuspäivästä lukien avaamattomassa alkuperäispakkauksissa säilytettynä. Tuotteen laatu on sen jälkeen tarkistettava. Varastointi tavanomaista korkeammassa lämpötilassa saattaa lyhentää säilymisaikaa. Kysy tarvittaessa neuvoa Hempeliltä.

Varastointiolosuhteet

- Kovete on herkkä kosteudelle. Säilytä kuivassa paikassa ja pidä astia tiiviisti suljettuna ennen käyttöä.
- Tuote on säilytettävä paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, vähintään lämpötilassa 5°C [41°F] suoralta auringonvalolta, sateelta ja lumelta suojattuna.
- Tuote on varastoitava käyttöturvallisuustiedotteen, etiketin ja paikallisten määräysten mukaisesti. Varastoi säiliöt kuivassa, varjoisassa, viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa ja loitolla lämmön- ja syttymislähteistä. Säiliöt on pidettävä tiiviisti suljettuina. Käsittele varoen.

Muut asiakirjat

Lisätietoja on saatavana Hempelin sivustolta <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> tai Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuotetiedotteen selittävät huomautukset.
- Levitysmenetelmät.
- Lisätietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tämä tuoteseloste ("TS") viittaa tähän tuotteeseen ("Tuote"), ja sitä päivitetään ajoittain. Tästä syystä ostajan/käyttäjän on huomioitava kunkin erän mukana toimitettu TS (eikä sen aikaisempaa versiota). Tuoteselosteen lisäksi ostaja/käyttäjä saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistä, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myös saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta "Tuotteet", www.hempel.fi (the "Lisädokumentit"):

Nro.	Dokumentin kuvaus	Sijainti/kommentit
1.	Tekninen lausunto	Eriyisten projektien yhteydessä pyynnöstä annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta
2.	Tekniset tiedot	Annetaan vain erityisiä projekteja koskien
3.	Tuoteturvallisuusseloste	Tämä dokumentti
4.	Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset	Nämä dokumentit ovat saatavilla osoitteesta www.hempel.fi , ja ne sisältävät oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5.	Levitysohjeet	Mikäli saatavilla, osoitteesta www.hempel.fi
6.	Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu)	Mikäli saatavilla, osoitteesta www.hempel.fi

Jos tuoteselosteen ja lisädokumenttien välillä on ristiriitoja, tietojen arvojärjestys on yllä mainitun mukainen. Niissä tapauksissa sinun tulee myös pyytää lisäselvityksiä Hempelin edustajalta. Ostajan/käyttäjän on lisäksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste ("TTS"), joka on myös ladattavissa osoitteesta www.hempel.fi.

Hempel ei ole vastuussa syntyvistä vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty täysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisädokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tätä tuoteselostetta, lisädokumentteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimittanut tämän tuotteen yhteydessä. Tuotteen toimitus ja kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- sekä toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.