

Hempel's Teak Colour Restorer

Tuotteen ominaisuudet

Tuotekuvaus

Hempel's Teak Colour Restorer on pigmentoitu tiikkiöljy, jonka sisältämät homeenestoaineet estävät värjäytymisen. Puun väri on öljyn levittämisen jälkeen kullanuskeaa.

Suosittelava käyttö

Voidaan käyttää vesilinjan yläpuolisilla uusilla ja aiemmin käsitellyillä puupinnoilla sekä sisä- että ulkopuolella.

Tuoteturvallisuus

Leimahduspiste 39°C [102°F]

VOC-pitoisuus

Lainsäädäntö	Arvo
EU	611 g/L [5,10 lb/US gal]

Lainsäädännön mukaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävissä tuoteselosteissa, jotka ovat saatavilla Hempelin verkkosivuilta Hempel.com tai Hempelin paikalliselta verkkosivustolta.

Käsittely

Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisäiliöiden varoitus- ja turvateksteihin ennen käyttöä ja käytön aikana sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. Katso aina tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisäksi Hempelin käyttöturvatieotteesta.

Tuotetiedot

Tuotekoodi

67462

Vakiosävy / koodi

Ruskea 65220

Kuiva-ainepitoisuus

22 ± 2%

Ominaispaino

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Pinnan esikäsittely

Puhtaus

- Poista öljy, rasva ja muut epäpuhtaudet sopivalla pesuaineella.

Uudisrakennus:

- Uusi puu: Puhdista aineella Hempel's Teak Cleaner. Karkeat pinnat voidaan hioa hiekkapaperilla.
- Poista pöly ja irtomateriaali.
- Kosteuspitoisuuden on oltava alle 16%.

Huolto ja korjaus

- Aikaisemmin käsitelty puu: Poista pöly ja irtomateriaali.

Levittäminen

Puhdistusaine

Hempel's Thinner 808 08081

Levitysmenetelmä

Työkalu	Käyttöparametristä
Sivellin	Ei oleellinen.
Tela	Ei oleellinen.

Älä käytä tinneriä tämän tuotteen kanssa.

Hempel's Teak Colour Restorer

Kalvonpaksuus

Ruiskutusnopeus riippuu pinnan karheudesta, huokoisuudesta ja levitysmenetelmästä.

Maalausolosuhteet

- Levitä vain kuivalle ja puhtaalle pinnalle, jonka lämpötila on vähintään 3°C [5°F] kastepisteen yläpuolella. Näin vältetään kondensaatiolta.

Suhteellinen ilmankosteus

- Suhteellisen kosteuden pitää olla alle 85% kuivumisen ja kovettumisen aikana.

Huomautuksia

- Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Levitä yksi kyllästekerroks suoraan pinnalle. Anna öljyn imeytyä puuhun. Ylijäämätuote on poistettava puhtailla liinoilla, jotta vältetään kiiltävä kalvo kuivauksen jälkeen ja tiivistäineen pehmeneminen. Levitä toinen kerros, jos puu ei ole täysin kyllästetty.

Kuivuminen ja ylimaalaus

Tuoteyhteensopivuus

- Aiempi maalikerros: Suositellut tuotteet ovat: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg

Kuivumisaika

Pintalämpötila		10°C	20°C
		[50°F]	[68°F]
Kosketuskuiva	tuntia	16	8

Määritetty kuivan kalvon paksuus:lle NaN mikronia [NaN mils] vakio-olosuhteissa, katso lisätietoja Hempelin tuoteselosteista.

Ylimaalausta koskevia huomautuksia

- Tavallisesti suositellaan yhtä kerrosta.

Varastointi

Säilymisaika

Ympäristön lämpötila	25°C [77°F]
----------------------	----------------

Tuote	60 kuukautta
-------	--------------

Säilymisaika valmistuspäivästä lukien avaamattomassa alkuperäispakkauksissa säilytettyinä. Tuotteen laatu on sen jälkeen tarkistettava. Varastointi tavanomaista korkeammassa lämpötilassa saattaa lyhentää säilymisaikaa. Kysy tarvittaessa neuvoa Hempeliiltä.

Varastointiolosuhteet

- Tuote on säilytettävä paikallisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti, lämpötilassa 5°C [41°F] suoralta auringonvalolta, sateelta ja lumelta suojattuna.

Hempel's Teak Colour Restorer

Muut asiakirjat

Lisätietoja on saatavana Hempelin sivustolta <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> tai Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuotetiedotteen selittävät huomautukset.
- Levitysmenetelmät.
- Lisätietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tämä tuoteseloste ("TS") viittaa tähän tuotteeseen ("Tuote"), ja sitä päivitetään ajoittain. Tästä syystä ostajan/käyttäjän on huomioitava kunkin erän mukana toimitettu TS (eikä sen aikaisempaa versiota). Tuoteselosteen lisäksi ostaja/käyttäjä saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistä, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myös saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta "Tuotteet", www.hempel.fi (the "Lisädokumentit"):

Nro.	Dokumentin kuvaus	Sijainti/kommentit
1.	Tekninen lausunto	Erityisten projektien yhteydessä pyynnöstä annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta
2.	Tekniset tiedot	Annetaan vain erityisiä projekteja koskien
3.	Tuoteturvallisuusseloste	Tämä dokumentti
4.	Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset	Nämä dokumentit ovat saatavilla osoitteesta www.hempel.fi , ja ne sisältävät oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5.	Levitysohjeet	Mikäli saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi
6.	Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu)	Mikäli saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi

Jos tuoteselosteen ja lisädokumenttien välillä on ristiriitoja, tietojen arvojärjestys on yllä mainitun mukainen. Niissä tapauksissa sinun tulee myös pyytää lisäselvityksiä Hempelin edustajalta. Ostajan/käyttäjän on lisäksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste ("TTS"), joka on myös ladattavissa osoitteesta www.hempel.fi.

Hempel ei ole vastuussa syntyvistä vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty täysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisädokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tätä tuoteselostetta, lisädokumentteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimitanut tämän tuotteen yhteydessä. Tuotteen toimitus ja kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- sekä toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.