Hempel's Wax

Tuotteen ominaisuudet

Tuotekuvaus
Hempel's Wax on nestemäinen vaha, joka muodostaa kestävän UV-suojan ja erittäin kiiltävän pinnan.

Suositeltava käyttö
Se soveltuu gelcoat-, maali- ja lakkapinnoille, jotka on ensin kiillotettu Hempel's Custom Marine Polish -aineella.

Soveltuu sekä käsin että koneella tehtävään kiillotukseen.

Ominaisuudet
- Aine muodostaa likaa hylkivän ja helposti puhdistettavan pinnan.

Tuoteturvallisuus

Leimahduspiste 61°C [142°F]

VOC-pitoisuus

Lainsäädäntö	Arvo
EU	242 g/L [2,02 lb/US gal]

Lainsäädännön mukaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävissä tuoteselosteissa, jotka ovat saatavilla Hempelin verkkosivuilta Hempel.com tai Hempelin paikalliselta verkkosivustolta.

Käsittely
Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisäiliöiden varoitus- ja turvateksteihin ennen käyttöä ja käytön aikana sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. Katso aina tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisäksi Hempelin käyttöturvatiedotteesta.

Tuotetiedot

Tuotekoodi
69033

Vakiosävy / koodi
- 98880
- 98880

Kuiva-ainepitoisuus
15 ± 2%

Ominaispaino
1 kg/L [8 lb/US gal]

Pinnan esikäsittely

Puhtaus
- Puhdista aineella Hempel's Pre-Clean tai Hempel's Boat Shampoo.

Huolto ja korjaus
- Huonontuneet pinnat: Uudista kiilto ja väri Hempel’s Rubbing Liquidilla.

Levittäminen

Levitysmenetelmä

Ravista hyvin ennen käyttöä. Älä käsittele suorassa auringonvalossa.

Maalausolosuhteet
- Levitä vain kuivalle ja puhtaalle pinnalle, jonka lämpötila on vähintään 3°C [5°F] kastepisteen yläpuolella. Näin vältytään kondensaatiolta.

Huomautuksia
- Levitä tuotetta puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Käsittele vain pieniä alueita kerrallaan. Anna pinnan kuivua 5-10 minuuttia.
- Kiilota puhtaalla ja pehmeällä liinalla tai kiillotuskoneella, kiiltävän pinnan saamiseksi.
- Vaihda puhtaat liinat säännöllisesti.

Hempel's Wax

Kuivuminen ja ylimaalaus

Tuoteyhteensopivuus

- Aiempi maalikerros: Suositellut tuotteet ovat: Hempel's Rubbing Liquid, Hempel's Custom Marine Polish

Kuivumisaika

Anna vastamaalattujen pintojen kuivua/kovettua vähintään 90 päivää ennen tuotteen käyttöä.

Muut huomautukset

- Jos uudelleenmaalausta tarvitaan myöhemmin, kaikki vahajäänteet on poistettava käyttämällä Hempel's Pre-Clean.

Varastointi

Säilymisaika

Ympäristön lämpötila	**25°C** [77°F]
Tuote	60 kuukautta

Säilymisaika valmistuspäivästä lukien avaamattomassa alkuperäispakkauksissa säilytettyinä. Tuotteen laatu on sen jälkeen tarkistettava. Varastointi tavanomaista korkeammassa lämpötilassa saattaa lyhentää säilymisaikaa. Kysy tarvittaessa neuvoa Hempeliltä.

Varastointiolosuhteet

- Tuote on varastoitava käyttöturvallisuustiedotteen, etiketin ja paikallisten määräysten mukaisesti. Varastoi säiliöt kuivassa, varjoisassa, viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa ja loitolla lämmön- ja syttymislähteistä. Säiliöt on pidettävä tiiviisti suljettuina. Käsittele varoen.

Muut asiakirjat

Lisätietoja on saatavana Hempelin sivustolta https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines tai Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuotetiedotteen selittävät huomautukset.
- Levitysmenetelmät.
- Lisätietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tämä tuoteseloste (“**TS**”) viittaa tähän tuotteeseen (“**Tuote**”), ja sitä päivitetään ajoittain. Tästä syystä ostajan/käyttäjän on huomioitava kunkin erän mukana toimitettu TS (eikä sen aikaisempaa versiota). Tuoteselosteen lisäksi ostaja/käyttäjä saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistä, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myös saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta “Tuotteet”, www.hempel.fi (the “**Lisädokumentit**”):

Nro.	Dokumentin kuvaus	Sijainti/kommentit
1.	Tekninen lausunto	Erityisten projektien yhteydessä pyynnöstä annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta
2.	Tekniset tiedot	Annetaan vain erityisiä projekteja koskien
3.	Tuoteturvallisuusseloste	Tämä dokumentti
4.	Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset	Nämä dokumentit ovat saatavilla osoitteesta www.hempel.fi, ja ne sisältävät oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5.	Levitysohjeet	Mikäli saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi
6.	Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu)	Mikäli saatavilla, osoitteessa www.hempel.fi

Jos tuoteselosteen ja lisädokumenttien välillä on ristiriitoja, tietojen arvojärjestys on yllä mainitun mukainen. Niissä tapauksissa sinun tulee myös pyytää lisäselvityksiä Hempelin edustajalta. Ostajan/käyttäjän on lisäksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste (“**TTS**”), joka on myös ladattavissa osoitteesta www.hempel.fi.

Hempel ei ole vastuussa syntyvistä vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty täysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisädokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tätä tuoteselostetta, lisädokumentteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimittanut tämän tuotteen yhteydessä. Tuotteen toimitus ja kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- sekä toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.