

Hempel's Teak Colour Restorer

Produktegenskaper

Beskrivelse

Hempel's Teak Colour Restorer er en pigmentert teakolje som inneholder muggsopphemmende midler for å forhindre misfarging. Trevirket får en gyldenbrun farge etter påføring.

Anbefalt bruk

Til bruk på nytt trevirke samt på tidligere behandlet trevirke, innvendig og utvendig, over vannlinjen.

Produktsikkerhet

Flammepunkt 39°C [102°F]

VOC-innhold

Lovgivning	Verdi
EU	611 g/L [5,10 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

67462

Standard farge / kode

Brun 65220

Volum tørrstoff

22 ± 2%

Spesifikk vekt

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Forbehandling

Renhet

- Fjern olje, fett og andre urenheter med et egnet rengjøringsmiddel.

Nybygg:

- Nytt trevirke: Rengjør med Hempel's Teak Cleaner. Può essere necessario carteggiare le superfici ruvide.
- Fjern støv og annet løst materiale.
- Fuktinnholdet i trevirket må være under 16%.

Vedlikehold og reparasjon

- Tidligere behandlet trevirke: Fjern støv og annet løst materiale.

Påføring

Rengjøringsmiddel

Hempel's Thinner 808 08081

Påføringsmetode

Verktøy	Påføringsparametere
Pensel	Ikke anvendelig.
Rulle	Ikke anvendelig.

Ikke bruk tynner sammen med dette produktet.

Hempel's Teak Colour Restorer

Tørrfilmykkelse

Spredningsraten avhenger av overflatens ruhet, porøsiteten i underlaget og påføringsmetoden.

Påføringsforhold

- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.

Relativ fuktighet:

- Relativ fuktighet må være under 85% under tørking og herding.

Påføringsanmerkninger

- Rør godt før bruk.
- Påfør ett metningsstrøk direkte på overflaten. La oljen få trekke inn i treverket. Alt overskudd av produktet må fjernes med rene kluter for å unngå at det dannes en blank film når det tørker, og for å motvirke at forseglingen mykner. Påfør et lag nummer to hvis treverket ikke er tilstrekkelig mettet.

Herding og overmaling

Produkt-kompatibilitet

- Foregående strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg

Herdetid

Overflatetemperatur		10°C	20°C
		[50°F]	[68°F]
Berøringstør	timer	16	8

Fastsatt for tørrfilmykkelse NaN mikron [NaN mils] ved standardforhold, se Hempels forklarende notater for detaljer.

Overmalingsbemerkinger

- Normalt anbefales et strøk.

Lagring

Lagringstid

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 måneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i original, uåpnet emballasje. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Lagring ved høye temperaturer kan redusere lagringstiden. Kontakt Hempel for råd.

Lagringsforhold

- Produktet må lagres ihht. lokal lovgivning, ved 5°C [41°F] uten direkte sollys og beskyttet fra regn og snø.

Hempel's Teak Colour Restorer

Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>, eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende merknader for produktdatablad.
- Påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempels lille sjøsterke" og hempelyacht.no

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under 'Produkter', på www.hempel.com («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på www.hempel.com
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på www.hempel.com

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.